

Deckshield Finish

Fiche Produit

Description

Deckshield Finish est une finition polyuréthane flexible bi composant colorée.

Destination

Deckshield finish est un des constituants du système d'étanchéité de dalle de parking Deckshield. Il est notamment utilisé comme couche de regarnissage et de finition. Nous recommandons d'utiliser la finition Deckshield UV top coat en complément si une parfaite tenue aux UV du système est requise.

Environnement

Deckshield finish est sans solvant et pratiquement sans odeur à l'application.
Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.

Préparation

Le produit est livré en kit préposé de 10 ou 20 kg ; ne préparer que des kits complets et pratiquer un double malaxage de 2 minutes environ pour chaque préparation.

Température d'application/humidité

Température du support entre 15-25°C, pas en dessous de 5°C.

Température du support devra être 3°C au dessus du point de rosée lors de la mise en oeuvre et de l'application.

La température ne devra jamais être en deçà de 5°C durant les 24 premières heures après la mise en oeuvre.

Les composants, une fois mélangés, seront mis en place avant 20 minutes à 20°C.

Temps d'application/pot life

Une température plus élevée réduira ce temps de travail.

Durcissement (à 20°C)

Peut être recouvert après 6 hrs mais pas après 24 hrs par une finition type Deckshield UV top coat.

Circulation piétonne 16 hrs/intense 24 hrs.

Durcissement complet 5/7 jours.

Des traces blanches peuvent apparaître si le produit est exposé à une humidité importante dans les 24 premières heures.

Ne pas couvrir avant 24 hrs de durcissement.

Couleur

Voir nuancier Deckshield.

Extrait sec

100%.

Finition

Brillant.

Densité

Composant A approx. 1.5 kg/l.

Composant B approx. 1.3 kg/l.

Stockage

12 mois en emballage non ouvert à 5-40°C.

Conditionnement

Kits de 10 kg /6.9 litre ou 20 kg.

Composant A (8kg) +composant B (2kg).

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Par ailleurs, nos produits doivent être mis en oeuvre par des personnes qualifiées.