

Mondeco Rapide Grout

Fiche produit

Description du produit

Mondeco Rapide Grout est une résine basse viscosité réactive légèrement chargée et teintée. Sa formulation à base de résine polyaspartique assure une polymérisation rapide et une excellente résistance aux UV.

Caractéristiques et principaux avantages

- Excellente résistance aux UV
- Polymérisation rapide
- Facile à appliquer grâce à sa faible viscosité
- Excellente adhérence

Informations sur le produit

Domaine d'application

Mondeco Rapide Grout est utilisé pour remplir les éventuels petits trous et cavités qui seraient apparus sur le mortier terrazzo Mondeco Rapide après la dernière étape de ponçage et avant la première étape de polissage.

Certificats et homologations

CE selon EN13813 (lorsqu'il est utilisé comme élément d'un système complet).

Environnement et santé

Se conformer à la réglementation locale en matière de santé et de sécurité au travail. Des vêtements de protection, des gants et des lunettes de sécurité appropriées doivent être portés lors du mélange et de l'application. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement pendant une longue période et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, nettoyez immédiatement avec de l'eau et du savon.

Pour toute information et avant utilisation, veuillez consulter la fiche de données de sécurité des différents composants sur notre site www.flowcrete.fr.

Informations sur le produit

Caractéristiques techniques (état liquide)

Viscosité à +25°C : (EN ISO 3219)	150-400 mPa·s
Densité à +25°C : (ISO 2811)	~ 1.35 kg/dm ³
Temps d'utilisation à +20°C	~ 15 minutes
Sec au toucher à +20°C	~ 6 heures
Première étape de polissage :	~ 12 heures

Couleur

Kit (Part A + Part B + Part C + Part D + Part E) : 1.71 kg.

- Mondeco Rapide Grout part A : 0.545 kg
- Mondeco Rapide Grout part B : 0.350 kg
- Mondeco Rapide Grout Filler part C : 0.667 kg
- Mondeco Rapide Grout part D : 0.105 kg
- Mondeco Rapide Grout Pigment part E : 0.043 kg

Stockage

Conserver à l'intérieur dans un endroit frais et sec dans son emballage d'origine fermé à une température entre +5°C à +20°C. Protéger du gel, des intempéries, de la lumière directe du soleil et de l'humidité / pénétration de contaminants.

Avant l'utilisation, stocker les produits à une température comprise entre +20°C et + 25°C durant au moins 12 heures.

Durée de conservation

12 mois dans son emballage fermé et stocké dans les conditions ci-dessus.

Consignes d'utilisation

Conditions d'application

Température ambiante conseillée	+15°C à +25°C
Température du support conseillée	+10°C à +25°C
Humidité relative ambiante	< 75%
Humidité relative du support	< 4,5% (échelle TRAMEX ou 75% RH BS8203)

- **La température du support doit toujours être d'au moins 3°C au-dessus du point de rosée.**
- Des taux d'humidité plus élevés dans l'air ou dans le support accélère la polymérisation du produit.
- Pour une utilisation en dehors des conditions mentionnées ci-dessus, contacter notre service technique.

Préparation du support

Le revêtement Terrazzo Mondeco Rapide doit être parfaitement poli, propre, sec et dépoussiéré avant l'application de Mondeco Rapide Grout.

Mélange

Mélanger les composants Mondeco Rapide Grout part A, part B et Part D avec un malaxeur électrique à basse vitesse durant environ 1 minute.

Ajouter les composants Mondeco Rapide Grout Filler part C et Mondeco Rapide Grout Pigment part E et mélanger encore une minute jusqu'à ce que le mélange semble parfaitement homogène.

Transvaser le produit dans un autre récipient et mélanger encore une minute.

Application

Mondeco Rapide Grout doit être appliqué sur un support parfaitement sec avec une raclette métallique. Le produit doit être étalé de manière méthodique et uniforme sur l'ensemble de la surface à traiter en versant de petites quantités et en veillant à ne pas laisser un film de résine trop important qui compliquerait les opérations de polissage. Veiller à passer l'outil plusieurs fois sur la même zone pour pousser au maximum le produit au fond des cavités à remplir.

Le temps d'utilisation sera de maximum 15 mn à +20°C.

Consommation

Appliquer à environ 80-150 g/m² en fonction de la quantité de cavités dans le mortier.

Polymérisation

Sec au toucher après 6 heures.

Nettoyage

Le produit non durci peut être nettoyé à l'aide de solvants (MEK, acétone, xylène), les restes durcis ne peuvent être éliminés que par des moyens mécaniques.

Service technique

Contactez Tremco CPG France.

Garantie

Tremco CPG France garantit que toutes les marchandises sont exemptes de défauts et remplacera les matériaux dont il a été prouvé qu'ils sont défectueux, mais ne donne aucune garantie quant à l'aspect de la couleur. Les informations et les recommandations contenues dans le présent document sont considérées par Tremco CPG France comme étant exactes et fiables au 08/2023.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. État de données techniques au 08/2023. Le fabricant se réserve tout droit de modification.