



## Deckshield ED



**Гъвкаво, оцветено, полиуретаново по критие, осигуряващ водонепроница ема повърхност на външни паркинги.**  
Премосва пукнатини.



### Гъвкав

Издръжлива на напукване - гъвкава, водонепроницаема мембрана



### УВ устойчива

Налична 100% УВ устойчива формула, за да не пожълтява



### Противоплъзгащ:

Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхълзване



### Химическа устойчивост:

Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина

## Техническа информация<sup>1</sup>

### Устойчивост на огън

B <sub>fl-s1</sub>	EN 13501-1
--------------------	------------

### Противохлъзгавост<sup>2</sup>

Клас III Мокро > 55	EN 1504-2
------------------------	-----------

### Премостяване на пукнатини

Клас A3 (-20°C)	EN 1062-7
-----------------	-----------

### Температурна устойчивост

от -35°C до +70°C (периодично)

### водопропускливоост

Nil - Karsten тест

### Химическа устойчивост

Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина

### Устойчивост на хлориди

Няма проникване на хлорен ион след 28 дни	DOT BD47/94: Appendix B, Метод B4,2(d)
---	--

### Устойчивост на износване

Таберов тест: 40 mg, H22 колело, 1000 цикъла, тегло 1000 g	EN ISO 5470-1
--	---------------

### Сила на опън / относително удължение (N/mm<sup>2</sup>/%)

Пробите бяха тествани при +70°C 1 ден - 5,4/50,4 7 дни - 7,15/40,2 28 дни - 7,17/30,5	BS 2782-3 Метод 320A
--	----------------------

### Гъвкавост при ниски температури

Без повреди на мембрата до -20°C	MOAT 27: Метод 5.4.2
----------------------------------	----------------------

### Удароустойчивост

Клас III ( $\geq 20 \text{ Nm}$ )	EN ISO 6272-1
-----------------------------------	---------------

### Здравина на свързване

> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по-голяма от 25 N/mm <sup>2</sup>	EN 1542
--	---------



Arabian Yellow      Forest Green      Dark Grey      Tile Red



Mid Grey      Traffic Blue

Цветовете може да се различават леко от примерите по-горе. Свържете се с нашия център за обслужване на клиенти за истинска цветна мостра.

<sup>1</sup> Данните в таблицата докут са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да вариират в зависимост от условията на мястото на инсталацияне. <sup>2</sup> Окончателните свойства против хълзгане на пода се влияят от метода на измерение, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от Flowcrete Polska), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

## Спецификация на модела

Продукт:	Deckshield ED
Завършек:	блъсък
Дебелина <sup>3</sup> :	прибл. 2,0 mm
Цвят:	Според каталог
Производител:	Flowcrete Group Ltd, UK
Доставчик:	Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Телефон:	+359 898 61 58 31

<sup>3</sup> За специални приложения системата може да бъде направена с увеличена дебелина, до 5,0 mm.

## Обслужване

Полагането трябва да се извърши от Flowcrete лицензирана фирма с документирана програма за осигуряване на качеството. Снабдете се с подробности за нашите лицензиирани изпълнители като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти или питане чрез нашия уеб сайт [www.flowcrete.bg](http://www.flowcrete.bg).

## Типични предложения на системата

### включват

Грунд <sup>4</sup> :	Deckshield SF Кварцов пясък 0,1–0,3 mm Кварцов пясък 0,1–0,5 mm
Еластична мембра на:	Deckshield EM
Основно покритие:	Deckshield SF Кварцов пясък 0,1–0,3 mm Кварцов пясък 0,8–1,2 mm
Запечатващ слой:	Deckshield Finish Deckshield Topcoat (UV resistant)

<sup>4</sup> Ако са използвани други смоли, обрънете се към Flowcrete Polska, за детайли. Детайлните инструкции за полагане са на разположение при поискване.

## Време за изсъхване

	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Леко проходим	30 ч	16 ч	10 ч
Тежък трафик	36 ч	24 ч	16 ч
Пълно химическо свързване	12 дни	7 дни	5 дни

Техническа информация, препоръки и инструкции относно употребата, съхранението и поддръжката на продукта, включен в този информационен лист за системата, се основават на Flowcrete Polska Sp. (наричани по-нататък "Flowcrete") знания и опит, отразяващи най-добрия признат начин за използване на материала за даден момент. Като се вземат предвид други фактори, които са извън контрола на производителя, включително разликите в качеството на субстратите, инструментите и другите допълнителни материали, метеорологичните условия, правилното монтиране, почистването и поддръжката, Flowcrete не може да поеме отговорност в случаи на несъответствие с информация и инструкции включени в този информационен лист за системи или съответно писмени препоръки от упълномощени представители на Flowcrete. Винаги трябва да се спазват съвременните норми и принципи за изграждане, както и правилата за безопасност, хигиена и опазване на здравето според информацията, съдържаща се в информационните листове за безопасност на материалите, както и върху опаковките на продуктите. Този системен информационен лист заменя всички предишни версии. За да получите актуални информационни листове за системата, свържете се с Flowcrete Polska.

[09/08/19]

Flowcrete Central & Eastern Europe  
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland  
Tel: +359 898 61 58 31; +48 22 879 8907  
Email: [poland@flowcrete.com](mailto:poland@flowcrete.com)


## Изискване към основата

Бетонът или подовото покритие трябва да бъде от клас мин. C20 / 25, минимална якост на слепване от 1,5 MPa (тест за издърпване), равномерна повърхност, чиста, без прах и друго замърсяване. Всички повреди в основата трябва да се ремонтират преди нанасяне на настилката. Бетонът трябва да е сух до 75% относителна влажност съгласно BS 8204 (5% влажност, измерена от устройството TRAMEX) и без повишено налягане на влагата и подпочвените води. В случай на по-висока влажност, трябва да използвате Hydraseal DPM като грунд. Подробности, може да намерите в изискванията за полагане на подова настилка от смола.

## Почистване и поддръжка

Почиствайте редовно с единична или двойна глава на ротационен сешоар скрубер, с леко алкален препарат.

## Примерна система



## Околна среда

Готовата система се оценява като безвредна за здравето на човека и околната среда. Дългият експлоатационен живот и безфуговата повърхност, намаля нуждата от ремонт, поддръжка и почистване.

Съответства на кредита LEED EQ 4.2. изисквания: съдържание на летливи органични съединения <10 g / l.