

## Deckshield ED



### Beskrivning

Deckshield ED är en flexibel polyuretanbaserad parkeringshusbeläggning. Med Deckshield ED erhålls en infärgad, UV-resistent, spricköverbryggande, vattentät slityta för exponerade bjälklag i parkeringshus. Tjocklek från 6 mm

### Användningsområde

Används för att få en ökad estetik och för att vatten-täta parkeringshus världen över. Deckshield gör parkeringshusen ljusare och till säkrare platser att besöka. Deckshield är lämplig både för renovering och nybyggnation av parkeringshus.


### Egenskaper

- Estetiskt tilltalande – lyser upp mörka tråkiga parkeringsgarage
- Slitstark – lång livslängd
- UV-resistent
- Halksäker
- Spricköverbryggande – flexibelt, vattentätt membran
- Mycket bra vidhäftning
- Snabb installation
- Testad enligt OS11

### Projektreferenser

Fås på begäran

### Systemuppbyggnad



### Standardfärgkarta




Arabian Yellow 354



Forest Green 754



Dark Grey 281



Tile Red 637



Mid Grey 280



Traffic Blue 466

Färgerna kan avvika något från verkligheten. För att få ett rättvisande kulörprov eller vid önskemål om specialfärg, kontakta vår kundservice.

### Beskrivningstext

Produkt: Deckshield ED system.

Yta: Blank

Tjocklek: från 6 mm

Färg: till exempel Mid Grey 280

Förarbete och applicering enligt leverantörens anvisningar.

Tillverkare: Flowcrete Sweden AB, Sverige

Tel: 031-57 00 10

### Krav på underlaget

Betong eller avjämningsmassa typ Flowscreed Industrial Top skall ha en tryckhållfasthet på minst 25 N/mm<sup>2</sup> och över 1.5 MPa i draghållfasthet och skall vara fri från cementhud, damm eller andra föroreningar. Max tillåten relativ fuktighet i underlaget är 100% men fritt vatten eller mättat underlag (se systemdatablad Hydraseal DPM) samt ingen tillskjutande fukt eller grundvattentryck får förekomma.

### Vanliga systemförslag

Deckshield ED för lätt till normal trafik, från 6 mm (t ex. parkeringsplatser och för lättare trafik).

Deckshield ED-HD för hög belastning, från 9 mm (t ex. körbanor, ramper och svängar, in- och utfarter).

Detaljerade läggningsskisser kan fås på begäran.

### Golvdesignservice

Företagsspecifika färger och design kan fås mot specialorder.

### Installationservice

Arbetet skall utföras av AFG- auktoriserad entreprenör rekommenderad av Flowcrete och med dokumenterad kvalitetssäkring. Få mer information om våra AFG- auktoriserade entreprenörer genom att ringa kundservice eller på vår hemsida flowcrete.se

### Miljöinformation

Slutprodukten bedöms inte utgöra någon fara ur hälso- eller miljösynpunkt. Systemets höga slitstyrka och fogfria yta minskar behovet av reparationer, underhåll och städning. Hälso- och miljöfrågor är kontrollerade vid tillverkning och applicering av produkterna av Flowcreteanställda samt utbildade och erfarna entreprenörer.

### Teknisk information

Värdena som följer är typiska egenskaper testade i laboratorium vid 20°C och 50% relativ fuktighet.

Brandgodkännande DFL - s1 (EN 13501-1)

Halksäkerhet Class III: >55 units (EN 13036-4) (vätt, utomhus)

Halkskyddet kan förändras väsentligt beroende på installationsprocess, olämpligt underhåll, högt slitage (lång tids påverkan) och/eller ytföroreningar (vätt eller torrt).

Temperaturresistens Mjuknar över 70°C, hårdnar vid kylning

Resistens mot kloridjoner Inga kloridjoner har penetrerat beläggningsen DOT BD47/94: Appendix B, Metod B4,2(d) efter 28 dygn

Slitstyrka vikt förlust <3000 mg (EN ISO 5470-1) med H22 wheel, 1000 cykler, 1000 g belastning

Slagtålighet Class II: ≥10 Nm (EN ISO 6272-1)

Kapillärabsorption & genomsläpplighet för vatten (EN 1062-3) w < 0.1 kg/m<sup>2</sup> x h<sup>0.5</sup>

Spricköverbyggande förmåga Class A3 (-20°C) (EN 1062-7, Metod A, Tabell 6)

Artificiell weathering Ingen blåsbildning, ingen sprickbildning och ingen avflagnings efter 2000 tim accelererad UV-exponering. (EN 1062-11:2002)

Vidhäftning ≥1.5 N/mm<sup>2</sup> (EN 1542) (med och utan belastning)

### Härdningstid

	10°C	20°C	30°C
Lätt trafik	30 h	16 h	10 h
Full trafik	36 h	24 h	16 h
Fullständigt uthärdad	12 dag	7 dag	5 dag

### Rengöring och underhåll

Se Flowcrete skötselmanualer på vår hemsida flowcrete.se

### Notera att

Flowcretes produkter levereras och säljs med en garanti mot material och tillverkningsfel, som kan fås mot begäran. Inget härdplastsystem är helt UV-stabilt och kan ändra färg med tiden (gulnande effekt). Kulörförändringen framkallas av UV-ljus. Detta är mer märkbart i ljusa färger men det äventyrar inte produktens fysikaliska eller kemiska motståndsegenskaper.

### Ytterligare information

För att försäkra dig om att du specificerar det, för projektet, bästa möjliga golv vänligen konsultera vår tekniskserviceavdelning eller registrera ditt intresse att specificera ett av marknadens mest hållbara golv via vår hemsida flowcrete.se



Tremco CPG Sweden AB  
Motorgatan 2  
BOX 502  
442 15 Kungälv

+46 31 57 00 10  
info-se@cpg-europe.com  
www.cpg-europe.com

Observera att detta systemdatablad kan innehålla inaktuell information. Tag kontakt med oss vid eventuella funderingar och frågor.