

Deckshield-systemer

Vedligeholdelses- og rengøringsanbefalinger

Introduktion

Du har investeret i materialer og håndværk i bedste kvalitet, og det er afgørende, at Deckshield-systemet bliver rengjort regelmæssigt for at garantere en sikker og hygiejnisk overflade, så din investering holder i endnu længere tid.

Almindelig rengøring

Under normale omstændigheder skal overfladen rengøres ved brug af en udvalgt skrubbemethode sammen med et egnet kemikalie, som er fortyndet i henhold til producentens anvisninger.

Belægningens størrelse vil være afgørende for, hvilken skrubbemethode, ud af flere anbefalede, der skal bruges. Der findes flere forskellige typer af børster og rengøringspuder, og du bør spørge producenten til råds om, hvilke du skal bruge. Generelt set vil en stiv børste med en slibende belægning give en mere aggressiv skrubning end en blød børste uden belægning, men den vil fjerne gulvets naturlige glans. Omvendt vil en blød, stiv børste ikke påvirke gulvets overflade, men vil heller ikke fjerne genstridige mærker helt.

Valg af kemikalie

Valg af kemikalie afgøres ud fra typen af snavs/forurening, men så vidt muligt bør der anvendes et neutralt (pH 7) eller mildt basisk rengøringsmiddel.

Rengøringshyppighed

Alle belægninger skal rengøres regelmæssigt for at fjerne skidt og forurening, hvilket kan medføre farlige situationer pga. glatte pletter, mug eller bakterievækst. Regelmæssig rengøring vil desuden forbedre gulvets udseende.

Rengøringshyppigheden afhænger af, hvor meget skidt og forurening gulvet udsættes for, typen af forurening og den krævede renhed af gulvet. Enhver form for lokalt spild bør straks behandles, især hvis det er sundhedsfarligt.

Gummimærker

Mærker fra gummidæk er ekstra synlige og kræver generelt særlige rengøringsmidler. I den forbindelse bør der udføres tests, da der ofte anvendes en række forskellige gummidæk.

Tyggegummi

Tyggegummi kan fjernes fra Deckshield ved hjælp af frysning. Der findes mærkevaresprays til dette formål – som fx Sel Freez tyggegummifjerner.

Højtryksrensere

Højtryksrensere kan anvendes på Deckshield-systemet, forudsat at vandtemperaturen ikke overstiger 50 °C.

Afisning

Brugen af afisningsmidler baseret på kaliumacetat er et acceptabelt ikke-korroderende, ikke aggressivt alternativ til saltbaserede produkter.



Snefjerning

Sneplove og skarpe kanter/punktbelastninger kan skade Deckshield-belægningen. Du skal sikre dig, at gummibladerne altid er intakte og altid bruges på sneploven.

Når dette dokument printes eller gemmes eksternt, er det ikke kontrolleret og således måske ikke den sidste nye version.