

Duracon® 106

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Duracon® 106 är en medelviskös klar 2-komponent primer innehållande metylmetakrylat (MMA). Duracon® 106 kännetecknas av:

- Utmärkt uthärdning och vidhäftning på asfaltunderlag.
- Kan användas med filler som spackling.

Användningsområde

Duracon® 106 används som primer för asfalt/bituminösa underlag före beläggning med Duracon® system. Innan beläggning rekommenderar vi att härdnings och vidhäftningstest utförs. Det är även viktigt att kontrollera hållfastheten i underlaget så att det inte deformeras under tryck.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Duracon® 106. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Duracon® 106 är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och gnistkällor och undvik att röka.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Duracon® 106.

Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

| Temperatur | % Duracon® Katalysator i vikt |
|------------|-------------------------------|
| 30°C | 1% |
| 20°C | 2% |
| 10°C | 3% |
| 0°C | 5% |
| -10°C | 5% + Duracon® 404 |

Applicering

Förarbete

Underlaget måste vara torrt (max 93% RH), fast, helt och fritt från damm, fett och olja. Allt löst och mjukt material måste tas bort med t ex blästring. Fett, olja och fuktighet kan tas bort med flamrensning. Minst 50% av ballasten i underlaget ska tas fram genom blästring eller fräsning.

Blandning

Innan användning ska Duracon® 106 blandas väl för att få en jämn fördelning av det ingående paraffinet i produkten. Sedan blandas Duracon® 106 noggrant med katalysatorn enligt ovanstående tabell.

Applicering

När katalysatorn har blandats i hälls primer ut på golvet i en sträng och fördelas med en roller eller gummiraka. Materialåtgång: mellan 0,3 och 0,5 kg/m² beroende på underlagets beskaffenhet. Underlaget ska vara helt mättat med primer. Eventuellt kan det behövas en extra primer om underlaget är mycket poröst. När mättnad har erhållits, ströas ytan med sand i den våta primern. Åtgång ca 0,5 kg/m².

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 10 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

Gångbar efter 30 minuter vid 20°C.

Kulör

Transparent

Viktorrhalt

Ca 100%

Densitet

Vid 25° 1,00 kg/lit

Lagring

6 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur mellan 15°C till 20°C.

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:
20 kilo
180 kilo fat.