



# Flowcrete Cove Coating

## Produktdatablad

### Produktbeskrivning

Flowcrete Cove Coating är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, polyuretanbaserad produkt med tillsats av en speciellt utvald filler.

### Användningsområde

Flowcrete Cove Coating är en funktionsprodukt lämplig som reparations- och bättringsprodukt vid t.ex. renovering/uppfräschning av "gamla" Flowcrete RT och Flowcrete MF beläggningar. Då systemet innehåller cement finns risk för färgskiftningar i slutprodukten.

### Miljö och hälsa

Flowcrete Cove Coating är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luktfri vid applicering och härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

### Blandningsförhållande

1,17 delar Base A blandas med 1 del Hardener B och 1,17 delar Filler C, viktdelar.

Produkten levereras som A+B+C. Dela inte satserna/komponenterna då detta kan äventyra det slutgiltiga resultatet.

### Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning.

### Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 15 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

### Härdningstid

Övermålningsbar	16 timmar vid 20°C
Gångbar	16 timmar vid 20°C
Lätt trafik	24 timmar vid 20°C.
Tung trafik	48 timmar vid 20°C

Låg relativ luftfuktighet, max 70% RF, och bra ventilation är en förutsättning för ett bra slutresultat. Produkten är fullständigt uthärdad efter 3-5 dygn.

**OBS! Täck inte över eller tvätta ytan de första 36 timmarna efter applicering.**



### **Kulör**

Mid Grey  
Ochre  
Tile Red  
Mustard  
Dark Green

### **Viktorrhalt**

ca 90%.

### **Glans**

Matt.

### **Densitet**

Base A	ca 1,00 kg/liter.
Hardener B	ca 1,23 kg/liter.
Filler C	ca 2,30 kg/liter.
A+B+C	ca 1,50 kg/liter.

### **Lagring**

Filler C: 6 månader i obruten förpackning.  
Base A och Hardener B: 12 månader i obruten förpackning.  
Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C. Skyddas från frost.

### **Förpackningar**

Produkten levereras A+B+C i följande förpackning:  
4 kg (2,7 liter).