

Flowcrete Multipack RT (filler C)

Produktdatablad

Produktbeskrivning

En fyrkomponent, lösningsmedelsfri, polyuretanbaserad golvbeläggning; del av Flowcretes Flowfresh/Flowcrete Multipack system. Flowcrete Multipack RT Filler C är en fillerkomponent som tillsammans med Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B och Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D bildar systemet Flowcrete RT

Användningsområde

Flowcrete RT är ett funktionsgolv speciellt framtagen för industrier som har höga krav på kemisk och termisk resistens. Ytan blir strukturerad. Då systemet innehåller cement finns risk för färgskiftningar i slutprodukten.

Miljö och hälsa

Flowcrete Multipack RT Filler C innehåller kalciumhydroxid och cement.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

| Satsstorlek | Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A | Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B | Flowcrete Multipack RT Filler C | Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D (pigmenterad) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| För Mid Grey (new): | | | | |
| 25,5 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 19,6 kg | 1,0 kg |
| (12,4 L) | (2,4 L) | (2 L) | (7,6 L) | (0,4 L) |
| För resterande standardkulörer gäller | | | | |
| 25 kg | 2,4 kg | 2,5 kg | 19,6 kg | 0,5 kg |
| (12,2 L) | (2,4 L) | (2 L) | (7,6 L) | (0,2 L) |

| Satsstorlek | Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A | Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B | Flowcrete Multipack RT Filler C | Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D (pigmenterad) |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| För Mid Grey (new): | | | | |
| 102 kg | 9,6 kg | 10,0 kg (2 st. 5 kg:s dunkar) | 78,4 kg (4 säckar) | 4,0 kg (4 påsar) |
| (49,6 L) | (9,6 L) | (8 L) | (30,4 L) | (1,6 L) |
| För resterande standardkulörer gäller | | | | |
| 100 kg | 9,6 kg | 10,0 kg (2 st. 5 kg:s dunkar) | 78,4 kg (4 säckar) | 2,0 kg (4 påsar) |
| (48,8 L) | (9,6 L) | (8 L) | (30,4 L) | (0,8 L) |

För mer information läs samlingsproduktdatabladet:

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B
Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D

Produkten levereras som A+B+C+D. **Dela inte** satserna/komponenterna då detta kan äventyra det slutgiltiga resultatet.

Två olika härdare finns att tillgå beroende vilken appliceringstemperatur som finns i lokalen:
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Standard): Appliceringstemperatur mellan 10-30°C.
Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Tropical): Appliceringstemperatur mellan 20-40°C.
Kontrollera att rätt härdare väljs beroende på appliceringsförhållandena.

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla under 5°C inom de första 24 timmarna efter applicering.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 10 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Gångbar/övermålningsbar | 16 timmar vid 20°C |
| Lätt trafik | 24 timmar vid 20°C |
| Tung trafik | 48 timmar vid 20°C |

Produkten är fullständigt uthärdad efter 3-5 dygn.
OBS! Täck inte över eller tvätta ytan de första 36 timmarna efter applicering.

Kulör

Se systemdatabladet för Flowcrete RT

OBS! Mid Grey (new) levereras numera i pigmentpaket om 1 kg. Alla andra standardkulörer samt äldre versioner av Mid Grey och Cream levereras i pigmentpaket om 0,5 kg.

Viktorrhalt

ca 100%.

Glans

Matt.

Densitet

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Flowcrete Multipack RT Filler C | ca 2,6 kg/liter. |
| Flowcrete RT (A+B+C+D) | ca 2,1 kg/liter. |

Lagring

Lagringstiden för Flowcrete Multipack RT Filler C är 6 månader i obruten förpackning. För resterande komponenter ingående i systemet är lagringstiden 12 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur: mellan 10°C och 25°C. Se till att produkten inte lagras där det är stora temperatursvängningar då detta kan orsaka kondensation i säckarna som i sin tur gör att cementen "klumpar" sig.

Förpackningar

Flowcrete Multipack RT Filler C levereras i följande förpackning:
19,6 kg (7,6 liter).

| | | | |
|---|----------------------|------------------|-------|
| CE | | | |
| 11 | | | |
| EN 13813 A1.0-B2.8-IR21.0 | | | |
| Synthetic screed material for use internally in buildings | | | |
| Reaction to fire: | B _{fl} - s1 | Wear resistance: | A 1 |
| Impact resistance: | IR 21.0 | Bond strength: | B 2.8 |