

Flowshield LXP Soft

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowshield LXP Soft är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, flexibel, polyuretanbaserad golvbeläggning.

Användningsområde

Flowshield LXP Soft är en produkt som används på betong där en flexibel beläggning med stegljudsdämpande egenskaper är önskvärd. Övermålas med Peran PU (pigm.) Matt och Flowseal PU Matt (Ultra).

Miljö och hälsa Flowshield LXP Soft är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luktfri vid applicering och härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

2,8 delar Base A blandas med 1 del Hardener B, viktdelar.

1,8 delar Base A blandas med 1 delar Hardener B, volymdelar.

Produkten levereras som A+B. Dela inte satserna/komponenterna då detta kan äventyra det slutgiltiga resultatet.

Blanda alltid produkten (A+B) med bormaskin, inte för hand.

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 30 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

Klibbfri 6 timmar vid 20°C

Lätt trafik 24 timmar vid 20°C

Full belastning 72 timmar vid 20°C

Produkten är fullständigt uthärdad efter 5-7 dygn.

Nyapplicerad yta får inte täckas eller tvättas de första 24 timmarna efter applicering.

Hög luftfuktighet i tidigt skede av härdningen kan orsaka karbonatisering och matta fläckar.



Kulör

Yellow Grey 217

Goosewing Grey 222

Mid Grey 280

Dark Grey 281

Vikttorrhalt

Ca 100%

Glans

Blank

Densitet

Base A ca 1,72kg/liter

Hardener B ca 1,12 kg/liter

A+B ca 1,5 kg/liter

Lagring

Base A: 12 månader i obruten förpackning.

Hardener B: 3 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C.

Förpackningar

Produkten levereras A+B i följande förpackning:

19,0 kg (12,5 liter)