

## Matacryl® STC Pigmented

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivning

Matacryl® STC Pigmented är en medelviskös, flexibel, UV resistent pigmenterad 2-komponent härdplast baserad på metylmetakrylat (MMA).

#### Användningsområde

Matacryl® STC Pigmented används som flexibel topplack på Matacryl® system för att förbättra allmän resistens samt färgsättning. För att öka slitstyrkan ska Matacryl® Topcoat påföras.

#### Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Matacryl® STC Pigmented. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Matacryl® STC Pigmented är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor och undvik att röka.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Matacryl® STC Pigmented.

#### Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

Temperatur	Matacryl® Katalysator i vikt till 20 kg
30°C	1%
20°C	1,5%
10°C	2,5%
0°C	3%
-10°C	5%

#### Applicering

##### **Förarbete**

Underlaget som ska topplackas ska vara torrt, rent och fritt från damm och andra föroreningar.

##### **Blandning**

Innan användning ska Matacryl® STC Pigmented blandas väl för att få en jämn fördelning av det ingående paraffinet i produkten innan katalysatorn tillsätts ovanstående tabell.

##### **Applicering**

När katalysatorn har blandats i hålls Matacryl® STC Pigmented ut på golvet i en sträng och fördelas med en roller eller gummiraka och roller.

Åtgång: mellan 0,3 och 1,0 kg/m<sup>2</sup> beroende på strukturen på beläggningen.

Blanda små satsar för att hela tiden arbeta med färskt material och därigenom undvika eventuell blåsbildning i topplacken.

**Användningstid**

Färdigblandad produkt ska användas inom 15 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

**Härdningstid**

Gångbar efter ca 60 minuter vid 20°C.  
Övermålningsbar efter ca 90 minuter vid 20°C.

**Kulör**

Pigmenterad.

**Viktorrhalt**

Ca 100 %

**Densitet**

Vid 25°C 1,10 kg/lit.

**Lagring**

6 månader i obruten förpackning.  
Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

**Förpackningar**

Produkten levereras i följande förpackningar:  
20 kilo