

## Matacryl® Topcoat

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivning

Matacryl® Topcoat är en medelviskös, UV resistent svagt färgad klar 2-komponent härdplast baserad på metylmetakrylat (MMA). När produkten härdat syns inte infärgningen.

#### Användningsområde

Matacryl® Topcoat används som en slitstark topplack för Matacryl® system.

#### Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Matacryl® Topcoat . Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Matacryl® Topcoat är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor och undvik att röka.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Matacryl® Topcoat.

#### Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

Temperatur	% Matacryl® Katalysator i vikt
30°C	1,0%
20°C	1,5%
10°C	2,0%
0°C	4,0%
-10°C	5,0% + Matacryl® Accelerator

#### Applicering

##### **Förarbete**

Innan användning ska Matacryl® Topcoat blandas väl för att få en jämn fördelning av det ingående paraffinet i produkten. Sedan blandas Matacryl® Topcoat noggrant med katalysatorn enligt ovanstående tabell.

##### **Applicering**

När katalysatorn har blandats i hålls Matacryl® Topcoat ut på golvet i en sträng och fördelas med en roller eller gummiraka och roller.

Åtgång: mellan 0,3 och 0,8 kg/m<sup>2</sup> beroende på strukturen på beläggningen. Blanda små satsar För att hela tiden arbeta med färskt material och därigenom undvika eventuell blåsbildning i topplacken.

**Användningstid**

Färdigblandad produkt ska användas inom 15 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

**Härdningstid**

Gångbar efter ca 30-60 minuter vid 20°C.

**Kulör**

Transparent svagt färgad.

**Vikttorrhalt**

Ca 100 %

**Densitet**

Vid 25°C 0,98 kg/lit.

**Lagring**

6 månader i obruten förpackning.  
Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

**Förpackningar**

Produkten levereras i följande förpackningar:  
20 kilo  
180 kilo fat