



Mondéco Earth

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Mondéco Earth är en trekomponent, lösningsmedelsfri, epoxibaserad produkt för terrazzobeläggningar.

Användningsområde

Mondéco Earth är en produkt som används för dekorativa golvbeläggningar ämnade för kommersiella och publika ytor såsom t ex flygplatser, gallerior.

Miljö och hälsa

Mondéco Earth är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luktfri vid applicering och härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

Förpackningarna levereras i A+B+C för att uppnå maximal funktion. Dela inte satserna/komponenterna då detta kan äventyra det slutgiltiga resultatet.

Blanda alltid produkten (A+B) med bormaskin, och inte för hand. Då plasten tillsätts i Filler C ska tvångsblandare användas.

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla under 5°C inom en 24 timmars period efter applicering.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 30 minuter vid 20°C eller 45 minuter vid 10°C. Vid högre temperaturer förkortas tiden.

Härdningstid

Gångbar efter ca 16 timmar vid 20°C.

Produkten ska tillåtas härda i 48 timmar vid 20°C innan slipningen påbörjas. Om temperaturen är avsevärt högre än 20°C är det möjligt att slipa tidigare.

Produkten är fullständigt uthärdad efter 5-7 dygn.



Kulör

Blueberry
Coconut
Tangerine
Pomegranate
Kiwi
Peach
Almond
Chilli Pepper

Där kulörstabilitet krävs, t ex på ett projekt som löper över lång tid, måste Flowcrete kontaktas före första installationen. Beställning läggs sedan på hela projektet som levereras efter avrop, för att undvika kulörskillnader.

Använd alltid ett och samma batchnummer till ett projekt om inget annat uttalats.

Vikttorrhalt

ca 100%.

Glans

Blank

Densitet

Komponent A ca 1,22 kg/liter.
Komponent B ca 1,04 kg/liter.
A+B+C ca 2,10 kg/liter.

Lagring

12 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C.

Förpackningar

Produkten levereras i A+B+C i följande förpackning:
30,0 kg (14,3 liter)