

Mondéco pigmenterad Grout

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Mondéco pigmenterad Grout är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, epoxibaserad portätare för Mondéco terazzo golv.

Användningsområde

Mondéco pigmenterad Grout används som portätare för Mondéco terazzo golv.

Miljö och hälsa

Mondéco pigmenterad Grout är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luktfri vid applicering och härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

4,4 delar Base A blandas med 1 del Hardener B, viktdelar.
3,0 delar Base A blandas med 1 del Hardener B, volymdelar.

Blanda alltid produkten (A+B) med bormaskin, och inte för hand.

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning. Temperaturen får inte falla under 5°C inom en 24 timmars period efter applicering.

Användningstid

Färdigblandad produkt skall användas inom 30 minuter vid 20°C eller 45 minuter vid 10°C. Vid högre temperaturer förkortas tiden.

Härdningstid

Gångbar ca 16 timmar vid 20°C.
Skall tillåtas härda i 24 timmar vid 20°C innan den sista slipningen görs. Om temperaturen är avsevärt högre än 20°C är det möjligt att slipa tidigare.
Produkten är fullständigt uthärdad efter 5-7 dygn.

Kulör

Finns i samma kulörer som för Mondéco beläggning.

Vikttorrhalt

ca 100%.

Glans

Blank.



Densitet

Komponent A ca 1,50 kg/liter.

Komponent B ca 1,04 kg/liter.

A+B ca 1,40 kg/liter.

Lagring

12 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C.

Förpackningar

Produkten levereras i A+B i följande förpackning:

1,5 kg (1,1 liter)