



Peran AD Rapid

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Peran AD Rapid är ett snabbhärdande, tvåkomponent, lösningsmedelsfritt epoxilim/spackelmaterial för sprickspackling, limning och ytspackling av betong, trä m.m.

Användningsområde

Peran AD Rapid är ett lim som används för sammanlimning av betongytor/element där fogytorna är ojämna och fogbredden stor samt som spackel för reparation av ytskador i betong. Produkten har mycket god beständighet mot syror och har vidhäftning till praktiskt taget alla byggmaterial. Kan appliceras i tunna såväl som tjocka, fyllande skikt på betong, sten, trä, plåt m.m. Spill och kladd kan vid applicering tvättas av med ljummet vatten.

Miljö och hälsa

Peran AD Rapid är lösningsmedelsfri och praktiskt taget luftfri vid applicering och härdning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. För vidare information se säkerhetsdatablad för ingående komponenter.

Blandningsförhållande

3,9:1 i vikt

Appliceringstemperatur

Rekommenderad underlagstemperatur 15-25°C, dock lägst 10°C. Temperaturen på underlaget ska överstiga "daggpunkten" med 3°C under applicering och härdning.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 15 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

Övermålningsbar 4 timmar vid 20°C

Gångbar 4 timmar vid 20°C

God luftväxling är en förutsättning för att erhålla ovanstående tider.

Nyapplicerad yta får inte täckas eller tvättas de första 24 timmarna efter applicering.

Hög luftfuktighet i tidigt skede av härdningen kan orsaka karbonatisering.

Produkten är fullständigt uthärdad efter 3-5 dygn.

Kulör

Grå

Viktorrhalt

ca 100%



Densitet

Base A	ca 1,04 kg/liter
Hardener B	ca 1,06 kg/liter
A+B	ca 1,0 kg/liter

Lagring

12 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur mellan 10°C och 25°C.

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackning:
Peran AD Base A 1,1 kg (1,1L)
Peran AD Rapid Hardener B 0,28 kg (0,26 L)