

# Flowchem VE Metal Primer

## Produktdatablad

### Produktbeskrivelse

Flowchem VE Metal Primer er en hurtighærdende, vinylesterbaseret trekomponent-primer.

### Anvendelsesområde

Flowchem VE Metal Primer skal anvendes som primer på metal inden påføring af et Flowchem VE-system.

### Miljø og sundhed

Flowchem VE Metal Primer er styrenbaseret og lugter skarpt under påføring og lægning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges. Der er yderligere oplysninger i sikkerhedsdatabladene for de indgående komponenter.

### Vægtmæssigt blandingsforhold

100 dele Flowchem VE Metal Primer (f.eks. 5,0 kg),  
0,3-0,6 dele Flowchem VE Accelerator (f.eks. 15-30 ml)  
2 dele Flowchem VE Curing Agent (f.eks. 100 ml)

**OBS!** 1 stk. Flowchem VE Curing Agent a 1 kg rækker til 2 stk. Flowchem VE Metal Primer a 25 kg.

Bland altid produkterne Flowchem VE-bindemiddel + Flowchem VE Accelerator + Flowchem VE Curing Agent med en boremaskine og ikke i hånden.

### Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25° C, dog ned til 10° C. Underlagets temperatur skal være mindst 3° C over dugpunktet under påføring og hærdning. Temperaturen må ikke falde til under 5° C inden for 24 timer efter påføring.

### Åbentid

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 15 minutter med en accelerator-mængde på 0,3 % ved 20° C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

### Hærdetid

Kan overmales            efter ca. 2 timer ved 20° C  
Kan betrædes            efter ca. 2 timer ved 20° C.

Produktet er fuldt udhærdet efter ca. 3 døgn ved 20° C.

**OBS!** Hvis ikke Flowchem VE-belægningen er påført inden for 24 timer (gælder, når luften og underlaget er 20° C), skal overfladen slibes og primes igen, inden der påføres en ny Flowchem VE-belægning.



### **Farve**

Transparent.

### **Tørstofindhold**

Ca. 100 %.

### **Glans**

Mat

### **Vægtfylde**

Flowchem VE Metal Primer	ca. 1,04 kg/liter
Flowchem VE Curing Agent	ca. 1,00 kg/liter
Flowchem VE Accelerator	ca. 1,00 kg/liter

### **Opbevaring**

6 måneder i ubrudt emballage under forudsætning af, at Flowchem VE Accelerator ikke er blevet iblandet.

Opbevaringstemperatur mellem 10° C og 25° C.

### **Emballage**

Produktet leveres i følgende emballager:

Flowchem VE Metal Primer 25,0 kg (24,0 liter)

Flowchem VE Curing Agent 1,0 kg (1,0 l)

Flowchem VE Accelerator 1,0 kg (1,0 l)