

Flowcrete Multipack RT (filler C)

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

En firkomponent, opløsningsmiddelfri, polyuretanbaseret gulvbelægning. Sammen med Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A, Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B og Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D bliver den til systemet Flowcrete RT.

Anvendelsesområde

Flowcrete RT er et funktionsgulv/belægning specielt til brug i industrier, hvor der stilles høje krav til kemikalie- og varmeresistens. Overfladen bliver struktureret. Da systemet indeholder cement, findes der en risiko for farveforandringer i slutproduktet.

Miljø og sundhed

Flowcrete Multipack RT Filler C indeholder calciumhydroxid og cement.

Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

Sætstørrelse	Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A	Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B	Flowcrete Multipack RT Filler C	Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D (pigmenterad)
För Mid Grey (new) og Cream (new):				
25,5 kg (12.4 l)	2.4 kg (2.4 l)	2.5 kg (2 l)	19,6 kg (7.6 l)	1,0 kg (0.4 l)
Alla andre standardfarver				
25 kg (12.2 l)	2.4 kg (2.4 l)	2.5 kg (2 l)	19,6 kg (7.6 l)	0.5 kg (0.2 l)

Du finder flere oplysninger på produktbladene:

Flowfresh/Flowcrete Multipack Base A

Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B

Flowfresh/Flowcrete Multipack Filler D

Produktet leveres som A+B+C+D. **Undlad at dele** sæt/komponenter, da det kan ødelægge det færdige resultat.

Der findes to forskellige hærder, og valget af hærder, afhænger af påføringstemperaturen i lokalet: **Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Standard)**: påføringstemperatur 10-30°C.

Flowfresh/Flowcrete Multipack Hardener B (Tropical): påføringstemperatur 20-40°C.

Sørg for at vælge den rette hærder, der passer til påføringsforholdene.

Påføringstemperatur

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 10 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdningstid

Gangbar/overmalbar	16 timer ved 20°C
Let trafik	24 timer ved 20°C
Tung trafik	48 timer ved 20°C

Produktet er fuldt udhærdet efter 3-5 døgn.

Overfladen må ikke tildækkes eller vaskes i de første 36 timer efter påføring.

Farve

Mid Grey
Ochre
Cream
Red
Mustard
Dark Green

Note: Mid Grey (new) og Cream (new) leveres i pigment pakke på 1 kg. Alle andre standardfarver samt ældre versioner af Mid Grey og Cream kommer i pigment pakke på 0,5 kg

Tørstofindhold

ca. 100%

Glanstrin

Mat

Vægtfylde

Flowcrete Multipack RT Filler C	ca. 2,6 kg/liter
Flowcrete RT (A+B+C+D)	ca. 2,1 kg/liter

Opbevaring

Flowcrete Multipack RT Filler C: 6 måneder i uåbnet emballage. De øvrige komponenter i systemet har en holdbarhed på 12 måneder i uåbnet emballage. Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C. Produktet må ikke opbevares på steder, hvor der er store temperaturudsving, da dette kan medføre kondensering i sækkene, hvilket får cementen til at "klumpe".

Emballage

Flowcrete Multipack RT Filler C leveres i følgende emballage:
19,6 kg (7,6 liter).

CE			
11			
EN 13813 A1.0-B2.8-IR21.0			
Synthetic screed material for use internally in buildings			
Reaction to fire:	B _{fl} - s1	Wear resistance:	A 1
Impact resistance:	IR 21.0	Bond strength:	B 2.8