



Flowshield LXP Soft

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Flowshield LXP Soft er en tokomponents, opløsningsmiddelfri, fleksibel, polyuretanbaseret gulvbelægning.

Anvendelsesområde

Flowshield LXP Soft er et produkt, der bruges på beton, hvor der ønskes en fleksibel belægning med trinlydsdæmpende egenskaber. Overmales med Peran PU (pigm.) Mat og Flowseal PU Matt (Ultra).

Miljø og sundhed

Flowshield LXP Soft er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærdning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Blandingsforhold

2,8 dele base A blandes med 1 del Hardener B, vægtforhold.

1,8 volumendele base A blandes med 1 volumendel Hardener B.

Produktet leveres som A+B. Undlad at dele sættene/komponenterne, da det kan ødelægge det færdige resultat.

Bland altid produktet (A+B) med en boremaskine, ikke med håndkraft.

Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25 °C. Underlagets temperatur skal være mindst 3 °C over dugpunktet under påføring og hærdning.

Åbentid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 30 minutter ved 20 °C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdningstid

Klæbefri	6 timer ved 20 °C
Let trafik	24 timer ved 20 °C
Fuld belastning	72 timer ved 20 °C.

Produktet er fuldstændig udhærdet efter 5-7 døgn.

Nypåførte flader må ikke overdækkes eller vaskes de første 24 timer efter påførsel.

Høj luftfugtighed i starten af hærdningen kan forårsage karbonatisering og matte pletter.



Farve

Yellow Grey 217
Goosewing Grey 222
Mid Grey 280
Dark Grey 281

Tørstofindhold

Ca. 100 %

Glanstrin

Blank

Vægtfylde

Base A ca. 1,72 kg/liter
Hardener B ca. 1,12 kg/liter
A+B ca. 1,5 kg/liter

Opbevaring

Base A: 12 måneder i ubrudt emballage.
Hardener B: 3 måneder i ubrudt emballage.
Opbevaringstemperatur mellem 10 °C og 25 °C

Emballage

Produktet leveres som A+B i følgende emballage:
19,0 kg (12,5 liter)