

## Matacryl® Katalysator

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Matacryl® Katalysator er et næsten lugtfrit, fritflydende hvidt pulver bestående af stabiliseret 50-%'s dibenzoylperoxid.

#### Anvendelsesområde

Matacryl® Katalysator (Perkadox CH-50) blandes med Matacryl®-bindemiddel for at starte polymerisering.

#### Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Matacryl® Katalysator. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Matacryl® Katalysator er et oxidationsmiddel. Produktet skal holdes væk fra varme- og antændelseskilder, og der må ikke rygges.

Matacryl® Katalysator må **aldrig** komme i direkte kontakt med acceleratoren Matacryl® Accelerator.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Matacryl® Katalysator.

#### Påføring

Afhængigt af, hvilket Matacryl®-bindemiddel der anvendes og den aktuelle overfladetemperatur, skal bindemiddeldelen tilsættes og blandes med en vægtprocent på 1-6, indtil det er helt løst.

Når temperaturen er over 30 °C eller lavere end 0 °C, kan additiv tilsættes, som hhv. forsinker eller accelererer hærningstiden.

Acceleratorer, additiv, pigmentpulver, pigmentpastaer og tixotropiske midler skal tilsættes og blandes i Matacryl®-bindemiddel, før Matacryl® Katalysator tilsættes. Fillers skal tilsættes, efter at Matacryl® Katalysator er blandet i Duracon®-bindemiddel.

**Farve**

Hvidt pulver

**Tørstofindhold**

100 %

**Vægtfylde**

Pulvervægtfylde 640 kg/m<sup>3</sup>

**Opbevaring**

6 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur maks. 25° C

**Emballage**

Produktet leveres i følgende emballager:  
25-kilo-karton.