

Matacryl® Primer CM

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Matacryl® Primer CM er en primer til beton og metalliske underlag. Matacryl® Primer CM indeholder et specielt additiv, der forbedrer vedhæftningen på nystøbt og stålglattet beton.

Anvendelsesområde

Matacryl® Primer CM er specielt egnet på steder, hvor underlaget består af metal (såsom jern, rustfrit stål eller aluminium) eller keramiske materialer. Vi anbefaler, at der med alle Matacryl®-primere udføres en hærtnings- og vedhæftningstest før påføring på større arealer.

Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Matacryl® Primer CM. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening mv. skal følges.

Matacryl® Primer CM er brandfarlig. Hold produktet væk fra åben ild, alle former for antændelseskilder, og undgå at ryge.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Matacryl® Primer CM.

Blandingsforhold

Temperatur	% Matacryl® Katalysator i vægt
30 °C	1,5 %
20 °C	2 %
10 °C	3 %
0 °C	4 %
-10 °C	5 % + Matacryl® Accelerator

Påføring

Forarbejde

Underlaget skal være tørt på overfladen (maks. 96 % RH), rent og fri for støv og andre urenheder. En mekanisk bearbejdning som f.eks. slibning, sandblæsning eller fræsning skal foretages før grunding.

Metalunderlag skal have overfladestruktur SA 2,5 iht. DIN 55929.

Underlaget skal have en trækstyrke på mindst 1,5 MPa.

Blanding

Før brug skal Matacryl® Primer CM blandes godt for at få en jævn fordeling af paraffinen i produktet. Derefter skal Matacryl® Primer CM blandes omhyggeligt med katalysatoren iht. ovenstående tabel.

Påføring

Når katalysatoren er blandet i, hældes grunder ud på gulvet i en stribe og fordeles med en rulle eller rulle/gummiskraber. Materialeforbrug: mellem 0,3 og 0,5 kg/m² afhængigt af underlagets beskaffenhed. Underlaget skal være helt mættet med grunder. Eventuelt kan der være behov for en ekstra omgang grunder, hvis underlaget er meget porøst. Når mætning er opnået, strøs overfladen med sand i den våde grunder. Forbrug ca. 0,3 kg/m².

Underlagstemperatur: 0 °C - 40 °C. Må aldrig påføres ved underlagstemperaturer over 40 °C, og/eller hvis temperaturen er kraftigt stigende. Der skal udvises særlig forsigtighed ved påføring i direkte sollys. Underlagstemperaturen skal være 3 °C over dugpunktet.

Hærdetid

Ca. 30 minutter ved 20 °C

Tørstofindhold

Ca. 100 %

Vægtfylde

Ved 25 °C 0,99 kg/liter

Opbevaring

6 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 15 °C og 20 °C

Emballage

Produktet leveres i følgende emballager:

20 kg

180-kg-tønne