

Matacryl® STC Pigmented

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Matacryl® STC Pigmented er en mellemviskos, fleksibel, UV-beständig pigmenteret 2-komponents hærdeplast, der er baseret på metylmetakrylat (MMA).

Anvendelsesområde

Matacryl® STC Pigmented bruges som en fleksibel toplak på Matacryl®-systemer til at forbedre den generelle bestandighed og farvesammensætning. For at øge slidstyrken skal Matacryl® Topcoat påføres.

Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Matacryl® STC Pigmented. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljørisci, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Matacryl® STC Pigmented er brandfarlig. Produktet skal holdes væk fra åben ild og alle former for antændelseskilder, og der må ikke rygges.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Matacryl® STC Pigmented.

Blandingsforhold/påføringstemperatur

Temperatur	Matacryl® Katalysator i vægt til 20 kg
30 °C	1 %
20 °C	1,5 %
10 °C	2,5 %
0 °C	3 %
-10 °C	5 %

Påføring

Forarbejde

Underlaget, som skal toplakeres, skal være tørt, rent og fri for støv og andre urenheder.

Blanding

Før brug skal Matacryl® STC Pigmented blandes godt for at få en jævn fordeling af paraffinen i produktet, før katalysatoren tilsættes iht. ovenstående tabel.

Påføring

Når katalysatoren er blandet i, hældes Matacryl® STC Pigmented ud på gulvet i en stribe og fordeles med en rulle eller gummiskraber og rulle.

Forbrug: mellem 0,3 og 1,0 kg/m² afhængigt af belægningens struktur.

Bland små portioner for hele tiden at arbejde med frisk materiale og derved undgå eventuel blæredannelse i toplakken.

Åbentid

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 15 minutter ved 20 °C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdetid

Kan betrædes efter ca. 60 minutter ved 20 °C.

Kan betrædes efter ca. 90 minutter ved 20 °C.

Farve

Pigmenteret

Tørstofindhold

Ca. 100 %

Vægtfylde

Ved 25 °C 1,10 kg/liter

Opbevaring

6 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 15 °C og 20 °C

Emballager

Produktet leveres i følgende emballager:

20 kilo