

## Matacryl® Topcoat

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Matacryl® Topcoat er en mellemviskos, UV-beständig svagt farvet klar 2-komponents hærdeplast, der er baseret på metylmetakrylat (MMA). Når produktet er godt hærdet, ses farvningen ikke.

#### Anvendelsesområde

Matacryl® Topcoat bruges som en slidstærk toplak til Matacryl®-systemer.

#### Miljø og sundhed

Passende beskyttelsestøj, -handsker og -briller skal bæres ved blanding og påføring af Matacryl® Topcoat. Hvis produktet kommer i øjnene, skal du skylle øjnene længe og søge læge. Hvis du får produktet på huden, skal den straks vaskes med sæbe og vand. Arbejdstilsynets forskrifter vedrørende hærdeplast, kemiske arbejdsmiljøriskici, hygiejniske grænseværdier og foranstaltninger mod luftforurening m.v. skal følges.

Matacryl® Topcoat er brandfarlig. Produktet skal holdes væk fra åben ild og alle former for antændelseskilder, og der må ikke ryges.

Yderligere information findes i sikkerhedsdatabladet til Matacryl® Topcoat.

#### Blandingsforhold/påføringstemperatur

Temperatur	% Matacryl® Katalysator i vægt
30 °C	1,0 %
20 °C	1,5 %
10 °C	2,0 %
0 °C	4,0 %
-10 °C	5,0 % + Matacryl® Accelerator

#### Påføring

##### **Forarbejde**

Før brug skal Matacryl® Topcoat blandes godt for at få en jævn fordeling af paraffinen i produktet. Derefter skal Matacryl® Topcoat blandes omhyggeligt med katalysatoren iht. ovenstående tabel.

##### **Påføring**

Når katalysatoren er blandet i, hældes Matacryl® Topcoat ud på gulvet i en stribe og fordeles med en rulle eller gummiskraber og rulle.

Forbrug: mellem 0,3 og 0,8 kg/m<sup>2</sup> afhængigt af belægningens struktur. Bland små portioner

For hele tiden at arbejde med frisk materiale og derved undgå eventuel blæredannelse i toplakken.

### **Åbentid**

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 15 minutter ved 20 °C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

### **Hærdetid**

Gangbar efter ca. 30-60 minutter ved 20 °C.

### **Farve**

Transparent svagt farvet.

### **Tørstofindhold**

Ca. 100 %

### **Vægtfylde**

Ved 25 °C 0,98 kg/l

### **Opbevaring**

6 måneder i ubrudt emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 15 °C og 20 °C

### **Emballager**

Produktet leveres i følgende emballager:

20 kilo

180-kilo-tønde