

## Mondéco Earth

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivelse

Mondéco Earth er en trekomponents, opløsningsmiddelfri, epoxybaseret terrazzobelægning.

#### Anvendelsesområde

Mondéco Earth er en dekorativ gulvbelægning, der er egnet til kommercielle og offentlige overflader som f.eks. flyvepladser, gallerier m.m.

#### Miljø og sundhed

Mondéco Earth er opløsningsmiddelfri og praktisk taget lugtfri ved påføring og hærkning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

#### Blandingsforhold

Pakkerne leveres i A+B+C for at opnå maksimal funktion. Sættene/komponenterne må ikke deles, da dette kan ødelægge det endelige resultat.

Bland altid produkterne (A+B) med en boremaskine, ikke manuelt. Ved tilsætning af plasten i filleren skal der anvendes tvangsblender.

#### Påføringstemperatur

Den anbefalede underlagstemperatur er 15-25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning. Temperaturen må ikke falde til under 5°C inden for 24 timer efter påføring.

#### Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal bruges inden for 30 minutter ved 20°C eller inden for 45 minutter ved 10°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

#### Hærkningstid

Kan betrædes efter ca. 16 timer ved 20°C.

Skal hærde i 48 timer ved 20°C, før slibningen påbegyndes. Hvis temperaturen er væsentligt højere end 20°C, er det muligt at slibe tidligere.

Produktet er fuldt udhærdet efter 5-7 døgn.



### **Farve**

Blueberry  
Coconut  
Tangerine  
Pomegranate  
Kiwi  
Peach  
Almond  
Chilli Pepper

I tilfælde, hvor der kræves farvestabilitet i et projekt, der løber over lang tid, skal Flowcrete kontaktes før første installation. Det anbefales at afgive bestilling på hele projektet, som efterfølgende leveres i delleverancer, for at undgå farveforskelle.

Brug altid et og samme batchnummer til et projekt, hvis intet andet er oplyst.

### **Tørstofindhold**

ca. 100%

### **Glanstrin**

Blank

### **Vægtfylde**

Komponent A ca. 1,22 kg/liter  
Komponent B ca. 1,04 kg/liter  
A+B+C ca. 2,10 kg/liter

### **Opbevaring**

12 måneder i uåbnet emballage.  
Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

### **Emballage**

Produktet leveres som A+B+C i følgende emballage:  
30,0 kg (14,3 liter)

De tekniske data, vi udarbejder, er, ligesom vores anvisninger og anbefalinger, alle baseret på utallige forsøg og på vores erfaring. De er beregnet til at hjælpe forbrugeren med at finde de optimale arbejdsmetoder og opnå de bedst mulige resultater. Da forbrugers arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som forbrugeren opnår ved brug af produktet.