



Peran EWS

Produktdatablad

Produktbeskrivelse

Peran EWS er en opløsningsmiddelfri hurtighærder.

Anvendelsesområde

Peran EWS anvendes sammen med Peran STC Base A til spartling og reparation før grunding og til grunding. Peran EWS bør ikke anvendes som hærder til sluttelig belægning på grund af des tilbøjelighed til at gulne.

Miljø og sundhed

Peran EWS er opløsningsmiddelfri og næsten lugtfri ved påføring og hærkning. Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges. Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for produkterne.

Blandingsforhold

2,3 vægtdele Peran STC Base A blandes med 1 vægt del Peran EWS.

2,1 volumendele Peran STC Base A blandes med 1 volumendel Peran EWS.

Bland altid produkterne (A+B+C) med en boremaskine, og ikke manuelt.

Påføringstemperatur

Det anbefales, at underlagstemperaturen ligger mellem 15 og 25°C, dog ned til 10°C. Underlagets temperatur skal være mindst 3°C over dugpunktet under påføring og hærkning.

Anvendelsestid

Det færdigblandede produkt skal anvendes inden for 15 minutter ved 20°C. Ved højere temperaturer forkortes tiden.

Hærdningstid

Overmalbar 4 timer ved 20°C

Gangbar 4 timer ved 20°C

Produktet er fuldt udhærdet efter 3-5 døgn.

Overfladen må ikke vaskes eller tildækkes i de første 24 timer efter påføring. Høj luftfugtighed i tidligt stadium af hærningen kan forårsage karbonatisering.

Farve

Gullig, klar

Tørstofindhold

ca. 100%



Vægtfylde

ca. 1,06 kg/liter

Rengøring af værktøj

Rengøres umiddelbart efter brug i opløsningsmiddel, f.eks. acetone.

Opbevaring

12 måneder i uåbnet emballage.

Opbevaringstemperatur mellem 10°C og 25°C.

Emballage

Produktet leveres i følgende emballage:

3,5 kg (3,3 liter).

Passer til 8 kg Peran STC Base A.