

Deckshield ID HD



Pardoseală utilizată în parcuri auto fără rosturi realizată din rășină poliuretanică și nisip quartz, cu profil ridicat antiderapant, utilizată pentru a asigura suprafețele înclinate.



Rezistent la alunecare:

Suprafață anti-derapantă cu textură pozitivă, minimizează riscurile de alunecare și derapare



Rezistența la uzură:

Rezistențe ridicate la trafic și impact



Rezistență chimică:

Rezistența la benzină, diesel, lichid anti-îngheț, lichide hidraulice și acizi de baterie



Reducerea zgomotului:

Minimizează zgomotele nedorite cauzate de scârțâitul anvelopelor

Descriere Tehnică¹

REAȚIA LA FOC	
B _f -s1	EN 13501-1
REZISTENȚA LA ALUNECARE²	
Clasă III Umed > 55	EN 1504-2
REZISTENȚA LA FISURARE	
Clasă A2 (-20°C)	EN 1062-7
REZISTENȚA LA TEMPERATURĂ	
De la -35°C până la +70°C (periodic)	
PERMEABILITATEA LA APĂ	
Karsten test - Nil (Impermeable)	
REZISTENȚA LA ATAC CHIMIC	
Rezistența la benzină, diesel, lichid anti-îngheț, lichide hidraulice și acizi de baterie.	
REZISTENȚA LA IONI CLORHIDRAȚI	
DOT BD47/94: Appendix B, Method B4,2(d)	Fără patrundere de ioni clorhidrați > 28 de zile
REZISTENȚA LA ABRAZIUNE	
Pierdere greutate < 3000 mg utilizând roata H22, 1000 de cicluri, încărcare 1000 g	EN ISO 5470-1
REZISTENȚA LA TRACȚIUNE/ ELONGAȚIA RELATIVĂ (N/mm²/%)	
1 zi: 5.4/50.4 7 zile: 7.15/40.2 28 zile: 7.17/30.5	BS 2782: Part 3 Metoda 320A Mostre testate la 70°C
REZISTENȚA LA IMPACT	
Clasă III (≥20 Nm)	EN ISO 6272-1
ADERENȚA PRIN METODA TESTELOR DE SMULGERE	
> 1,5 MPa - Asumată dacă betonul are minim 25 N/mm ²	EN 1542



Arabian Yellow



Forest Green



Dark Grey



Tile Red



Mid Grey



Traffic Blue

Colorile aplicate pot diferi ușor de cele prezentate în paletar. Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant CPG Eastern Europe.

Tabel cu specificații

Sistem:	Deckshield ID HD
Finisaj:	Lucios
Grosime³:	aprox. 2,5 mm
Culoare	Conform catalogului/paletarului
Producător:	CPG Europe
Furnizo:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Telefon:	+40 766 596 991

³ În cazul cerințelor speciale, grosimea sistemului aplicat poate crește cu până la 5,0 mm.

Detalii de aplicare a sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către aplicatori autorizați CPG Eastern Europe cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii despre antreprenorii noștri autorizați, contactând CPG Eastern Europe sau întrebându-ne prin site-ul nostru la www.flowcrete.ro

Produse incluse în acest Sistem³

Amorsă³:	Deckshield SF Nisip Quartos natural 0,1–0,3 mm Nisip Quartos natural 0,2–0,8 mm
Strat principal:	Deckshield SF Nisip Quartos natural 0,1–0,3 mm Nisip Quartos natural 1,0–1,8 mm
Strat final:	Deckshield Finish

³ Dacă se utilizează alte rașini, contactați CPG Eastern Europe pentru detalii suplimentare.
Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.

Timpul de întărire

	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic ușor	30 ore	16 ore	10 ore
Trafic complet	36 ore	24 ore	16 ore
Întărire chimică completă	12 zile	7 zile	5 zile


Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Substratul trebuie să fie uscat până la 75% RH conform BS 8204 (conținut de umiditate 5% din greutate, măsurat prin metoda Tramex) și fără presiune umedă și subterană în creștere. În cazul unei umidități mai mari, ar trebui să utilizați Hydraseal DPM ca grund. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rașini de beton.

Lucrări de mentenanță

Curățați în mod regulat manual sau mecanizat utilizând o soluție de curățat mediu alcalină. Instrucțiunile de curățare CPG Eastern Europe, sunt disponibile la cerere.

Descrierea sistemului



Considerente de mediu

Sistemul final este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparații și întreținere. VOC content < 10 g/l.

Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și experiența "CPG Polska"), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substraturilor, a uneltelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, CPG Polska nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai CPG Polska. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907
email: romania@cpg-europe.com

 **Construction
Products Group**
Europe

www.flowcrete.ro