


Deckshield Linemarker QD

Vopsea de marcaj monocomponentă, de înaltă calitate, utilizată pentru realizarea marcajelor și delimitarilor în parcurile auto.



Întărire rapidă:

Timpul de uscare redus pentru a reduce la minimum perturbarea utilizatorilor parcarilor auto



Rezistență la abraziune și uzură:

Rezistență excelentă la abraziune și la traficul auto specific unei parcuri multietajate



Culori luminoase:

Nuanțe aprinse disponibile pentru a îmbunătăți vizibilitatea și siguranța în trafic

Descriere Tehnică¹

REAȚIA LA FOC

B_n-s1 EN 13501-1

REZISTENȚA LA ALUNECARE²

TRRL Pendulum Slip Test
Uscat > 40*, umed > 40*

PERMEABILITATEA LA APĂ

Karsten test - Nil (Impermeable)

REZISTENȚA LA TEMPERATURĂ

până la +80°C

REZISTENȚA LA ATAC CHIMIC

Rezistența la benzină, diesel, lichid anti-îngheț, lichide hidraulice și acizi de baterie.

REZISTENȚA LA ABRAZIUNE

Pierdere greutate < 3000 mg
utilizând roata H22, 1000 de
cicluri, încărcare 1000 g

EN ISO 5470-1

ADERENȚA PRIN METODA TESTELOR DE SMULGERE

> 1,5 MPa - Asumată dacă
betonul are minim
25 N/mm²

EN 1542

Timpul de întărire

	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic ușor	40 min.	10 min.	10 min.
Intărire în timp	40 min.	< 20 min.	< 10 min.
Trafic complet	> 12 h	> 4 h	> 3 h
Revopsire	> 12 h	> 4 h	> 3 h



Traffic Yellow



White

Culorile aplicate pot diferi ușor de cele prezentate în paletar.
Pentru mostre și paletar complet, contactați un reprezentant CPG Eastern Europe.

Tabel cu specificații

Sistem:	Deckshield Linemarker QD
Finisaj:	Mat
Grosime:	aprox. 110 µm
Culoare	Alb sau Galben
Producător:	CPG Europe
Furnizo:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Telefon:	+40 766 596 991

Detalii de aplicare a sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către aplicatori autorizați CPG Eastern Europe cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii despre antreprenorii noștri autorizați, contactând CPG Eastern Europe sau întrebându-ne prin site-ul nostru la www.flowcrete.ro

Produse incluse în acest Sistem³

Deckshield Linemarker QD¹

¹ Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.

Lucrări de mentenanță

Curățați în mod regulat manual sau mecanizat utilizând o soluție de curățat mediu alcalină. Instrucțiunile de curățare CPG Eastern Europe, sunt disponibile la cerere.

Considerente de mediu

Sistemul final este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparații și întreținere.

Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Substratul trebuie să fie uscat până la 75% RH conform BS 8204 (conținut de umiditate 5% din greutate, măsurat prin metoda Tramex) și fără presiune umedă și subterană în creștere. În cazul unei umidități mai mari, ar trebui să utilizați Hydraseal DPM ca grund. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rășini de beton.

Informațiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezenta fișă tehnică de sistem se bazează pe Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și experiența "CPG Polska"), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substraturilor, a uneltelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, CPG Polska nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai CPG Polska. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în Fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați CPG Polska.

[26/05/21]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907
email: romania@cpg-europe.com

 **Construction
Products Group**
Europe

www.flowcrete.ro