

## Flowfast 407 VR

---

### Productomschrijving

Flowfast 407 VR is een melkachtige, gewolkte, kleurloze vloeistof op basis van methylmethacrylaat (MMA).

### Producteigenschappen

- Verwerkingshulpmiddel
- Reactieve verdunner voor MMA Primers en Sealers

## Productinformatie

### Toepassingsgebied

Flowfast 407 VR wordt gebruikt als reactief verdunningsmiddel om de viscositeit van Flowfast vloerharsen te verminderen. Indien nodig wordt het toegevoegd aan de Flowfast hars in een verhouding van maximaal 10 gewichtsprocenten hars. Het gebruik van Flowfast 407 VR veroorzaakt geen achteruitgang in uitharding of kwaliteit van de Flowfast Primers en Sealers; het verlaagt enkel de viscositeit van de hars.

### Milieu en gezondheid

Tijdens het mengen en aanbrengen van Flowfast 407 VR en Flowfast kunstharsen dienen geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril te worden gedragen. Bij contact met de ogen onmiddellijk langdurig uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van contact met de huid onmiddellijk reinigen met water en zeep. Flowfast 407 VR en Flowfast kunstharsen zijn licht ontvlambaar; verwijderd houden van warmte en van alle ontstekingsbronnen en niet roken. De mixer en alle andere elektrische apparaten die op de toepassingsplaats worden gebruikt, moeten explosieveilige uitvoeringen zijn. Vóór gebruik moet het veiligheidsinformatieblad worden gelezen en begrepen.

## Technische informatie

### Technische eigenschappen (vloeibare toestand)

Viscositeit, +25 °C: (EN DIN 53019)	Ca. < 1 mPa·s (afschuifsnelheid 1500 s <sup>-1</sup> )
Dichtheid, +23 °C: (ISO 1183)	0.9 kg/l
Vlampunt: (ISO 1516)	+ 11.5 °C

\*Houd er rekening mee dat een objectieve vergelijking met andere gegevens alleen mogelijk is indien de normen en parameters identiek zijn.

### Verpakking

20 kg metalen emmers

### Opslag

Op een koele en droge plaats en in een oorspronkelijk gesloten verpakking bewaren. De optimale opslagtemperatuur is tussen +15 - +20 °C. De maximale opslagtemperatuur is +30 °C. Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht / verontreinigingen.

### Houdbaarheid

12 maanden in ongeopende verpakking. De fabricagedatum wordt op het etiket vermeld als: xxxxxx-140708C3, waarbij de datum 8 juli 2014 is. xxxxxx en C3 zijn interne codes.

## Verwerkingsinstructies

Bekijk de TDS van het product waarmee Flowfast 407 VR zal worden gemengd voor gedetailleerde informatie.

### Mengen

Vóór gebruik moet Flowfast vloerhars zorgvuldig worden doorgeroerd om een gelijkmatige verdeling van de paraffine in het product te verkrijgen. Flowfast vloerhars wordt grondig gemengd met de Flowfast 407 VR.

## Verwerking

Flowfast 407 VR wordt gebruikt als reactief verdunningsmiddel om de viscositeit van Flowfast vloerharsen te verminderen. Indien nodig wordt het toegevoegd aan de Flowfast hars in een verhouding van maximaal 10 gewichtsprocenten hars. Het gebruik van Flowfast 407 VR veroorzaakt geen verlies aan uitharding of kwaliteit van het eindproduct; het verlaagt enkel de viscositeit van de hars.

## Dekking

Maximaal 10 gewichtsprocenten vloerhars.

## Reiniging

Gereedschap direct na het aanbrengen reinigen met Flowfast 405 Cleaner of oplosmiddelen (MEK, aceton), uitgeharte resten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden.

## Technische Service

Tremco CPG Netherlands B.V.  
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland  
Tel. +31 (0)183 56 80 19  
E-mail [info-nl@cpg-europe.com](mailto:info-nl@cpg-europe.com)

## Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.