

SNL Filler

Productomschrijving

SNL Filler is een speciaal ontworpen, zuiver kwarts silica zandmengsel. SNL Filler heeft een gebroken witte kleur en goede menigeenschappen. Door zijn korrelgrootteverdeling vertoont deze filler een zeer lage sedimentatiesnelheid en bevordert een optimale vloeï wanneer gemengd met MMA harsen.

Producteigenschappen

- Goede vloeï bij gebruik met MMA-harsen
- Gemakkelijk verwerkbaarheid en menging

Product Informatie

Toepassingsgebied

Fijne vulstof voor snel uithardende MMA harsen gebruikt in vloertoepassingen.

Certificaten/goedkeuringen

CE volgens EN13813 en EN 1504-2 (indien gebruikt als onderdeel van een compleet systeem)

Milieu en gezondheid

Tijdens het mengen en aanbrengen moet geschikte beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril worden gedragen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk langdurig uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Bij aanraking met de huid onmiddellijk met water en zeep reinigen. Het product zelf brandt niet. Indien vermengd met MMA-harsen is het mengsel licht ontvlambaar; verwijderd houden van warmte en van alle ontstekingsbronnen en niet roken. Alle elektrische apparaten die op de toepassingsplaats worden gebruikt, moeten explosieveilige versies zijn. Het veiligheidsinformatieblad moet vóór gebruik worden gelezen en begrepen.

Technische Informatie

Technische eigenschappen (vloeibare toestand)

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Chemische structuur | SiO ₂ > 99% |
| Korrelverdeling | < 1000 µm: ± 99% < 75 µm: ± 20 % |
| Bulkdichtheid, +23°C: (ISO 1183) | 1.65 kg/l |
| Relatieve dichtheid | 2.65 kg/l |

*Houd er rekening mee dat een objectieve vergelijking met andere gegevens alleen mogelijk is indien de normen en parameters identiek zijn.

Verpakking

25 kg papieren zakken.

Opslag

Op een koele en droge plaats en in een oorspronkelijk gesloten verpakking bewaren. Beschermen tegen weersinvloeden en het binnendringen van vocht / verontreinigingen.

Houdbaarheid

Meerdere jaren in ongeopende verpakking.

Verwerkingsinstructies

Voor gedetailleerde informatie, zie TDS van het product waarmee SNL Poeder zal worden gemengd.

Voorbehandelen ondergrond

Voor gedetailleerde informatie, zie TDS van het product waarmee SNL Poeder zal worden gemengd.

Mengen

Standaard mengverhouding:

1 deel hars : 1,5 - 2,5 delen SNL Filler. Zie individuele systeembouwbladen of raadpleeg de technische afdeling voor meer gedetailleerde informatie.

Voeg de benodigde hoeveelheid vulstof toe aan het basishars nadat Flowfast 404 Versneller (indien gebruikt) en Catalyst (C2) zijn toegevoegd. Meng met een boormachine met lage snelheid en spiraalvormige mengspindel en zorg ervoor dat er geen lucht wordt ingemengd.

Verwerking

Voor gedetailleerde informatie, zie TDS van het product waarmee SNL Poeder zal worden gemengd.

Dekking

Verbruik afhankelijk van laagdikte en de hars waarin de filler wordt gebruikt. Voor gedetailleerde informatie, zie TDS van het product waarmee SNL Poeder zal worden gemengd.

Reiniging (van toepassing op hars-vulstofmengsel)

Gereedschap direct na het aanbrengen reinigen met Flowfast 405 Cleaner of oplosmiddelen (MEK, aceton), uitgeharde resten kunnen alleen mechanisch verwijderd worden.

Technische Service

Tremco CPG Netherlands B.V.
Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland
Tel. +31 (0)183 56 80 19
E-mail info-nl@cpg-europe.com

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

CE-certificatie – zie de prestatieverklaring (DoP) voor details.