

Flowfast 101 Standard Primer Duracon 101

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfast 101 är en lågviskös klar 2-komponent standard primer innehållande metylmetakrylat (MMA). Flowfast 101 kännetecknas av:

- utmärkt vidhäftning till de flesta förekommande underlag.
- snabb och säker härdning även vid lägre temperatur.
- ger god vidhäftning för efterföljande skikt.

Användningsområde

Flowfast 101 används som standardprimer för beläggningar med Flowfast system.

Flowfast 101 används i regel utspädd. Innan beläggning appliceras rekommenderar vi att härdnings- och vidhäftningsprov utförs. För metallunderlag och klinker tillsätts Flowfast 107 additiv.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowfast 101. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Flowfast 101 är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor samt undvik att röka.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowfast 101.

Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

Temperatur	% Flowfast Katalysator i vikt
30°C	2%
20°C	1,5%
10°C	2%
0°C	5%
-10°C	6% + Flowfast 404

Applicering

Förarbete

Underlaget ska vara torrt (max 93% RH), rent och fritt från damm och andra föroreningar. En mekanisk bearbetning såsom slipning, blästring eller fräsning ska göras innan primering.

Blandning

Innan användning ska Flowfast 101 blandas väl för att få en jämn fördelning av det ingående paraffinet i produkten. Sedan blandas Flowfast 101 noggrant med katalysatorn enligt ovanstående tabell.

Applicering

När katalysatorn har blandats i hälls primer ut på golvet i en sträng och fördelas med en roller eller gummiraka. Materialåtgång: mellan 0,3 och 0,5 kg/m² beroende på underlagets beskaffenhet. Underlaget ska vara helt mättat med primer. Eventuellt kan det behövas en extra primer om underlaget är mycket poröst. När mättnad har erhållits, ströas ytan med sand i den våta primern. Åtgång ca 0,3 kg/m².

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 15 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

Gångbar efter 30-60 minuter vid 20°C

Kulör

Transparent.

Viktorrhalt

Ca 100%.

Densitet

Vid 25°C 0,99 kg/lit.

Lagring

6 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:

20 kilo

180 kilo fat

800 kilo IBC