

Flowfast 203 Hot Binder Duracon 203

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfast 203 är en medelviskös klar 2-komponent härdplast baserad på metylmetakrylat (MMA)

Användningsområde

Flowfast 203 används som bindemedel i Flowfast system där höga temperaturer eller hetvatten förekommer. Den är lämplig i Flowfast systemen BC och TR. Flowfast 203 har även en god kemikalieresistens och hög slitstyrka

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowfast 203. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Flowfast 203 är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor och undvik att röka.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowfast 203.

Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

Temperatur	% Flowfast Katalysator i vikt
30°C	1%
20°C	2%
10°C	4%
0°C	5%
<0°C	5% + Flowfast 404

Applicering

Materialåtgång och appliceringsmetod beror på i vilket system produkten används.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 10 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.



Härdningstid

Gångbar 30 minuter vid 20°C

Kulör

Transparent.

Viktorrhalt

Ca 100%.

Densitet

Vid 25°C 0,97 kg/lit.

Lagring

6 månader i obruten förpackning.
Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:
20 kilo
180 kilo fat.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 57 00 10
E: info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com