

Flowfast 205 Standard Binder

Duracon 205

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfast 205 är en medelviskös klar 2-komponent härdplast baserad på metylmetakrylat (MMA)

Användningsområde

Flowfast 205 används som bindemedel i Flowfast system. Den är speciellt lämpad till Flowfast system TR. Flowfast 205 är en standardplast och ska inte användas där mycket höga vattentemperaturer kan förekomma under längre perioder. Där rekommenderas Flowfast 203

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowfast 205. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Flowfast 205 är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor och undvik att röka.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowfast 205.

Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

Temperatur	% Flowfast Katalysator i vikt
30°C	1%
20°C	1%
10°C	2%
0°C	4%
-10°C	5% + Flowfast 404

Applicering

Materialåtgång och appliceringsmetod beror på i vilket system produkten används.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 15 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.



Härddningstid

Gångbar efter 40 minuter vid 20°C

Kulör

Transparent.

Viktorrhalt

Ca 100 %.

Densitet

Vid 25°C 0,98 kg/lit.

Lagring

6 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:

20 kilo

180 kilo fat.

800 kilo IBC.



Tremco CPG Sweden AB
T: +46 (0)31 57 00 10
E: info-se@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com