

Flowfast 319 Flexible Seal Duracon 319

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfast 319 är en medelviskös, UV resistent svagt färgad klar 2-komponent härdplast baserad på metylmetakrylat (MMA). Produkten används där golven utsätts för mycket vatten t ex utomhus eller i matindustrin. När produkten väl härdat syns inte infärgningen.

Användningsområde

Flowfast 319 används som topplack för Flowfast golvbeläggningar i vattenbelastade produktionslokaler samt utomhus. Där spill av aggressiva kemikalier (t.ex. bensin el. liknande), förekommer rekommenderas två skikt Flowfast 304 som topplack.

Notera att

Flowfast 319 kan få en mjölkaktig missfärgning om produkten utsätts för en kontinuerlig vattenbelastning, speciellt hetvatten. Tillse därför att överblivet vatten rinner ut i avlopp och rännor och inte blir liggande på golvet.

Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowfast 319. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas. Flowfast 319 är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor och undvik att röka. För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowfast 319.

Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

Temperatur	% Flowfast Katalysator i vikt
30°C	1,0%
20°C	1,5%
10°C	3,0%
0°C	5,0%
-10°C	5,0% + Flowfast 404

Applicering

Förarbete

Underlaget som ska topplackas ska vara torrt, rent och fritt från damm och andra föroreningar.

Blandning

Innan användning ska Flowfast 319 blandas väl för att få en jämn fördelning av det ingående paraffinet i produkten. Sedan blandas Flowfast 319 noggrant med katalysatorn enligt ovanstående tabell.

Applicering

När katalysatorn har blandats i hålls Flowfast 319 ut på golvet i en sträng och fördelas med en ruller eller gummiraka och ruller.

Åtgång: mellan 0,3 och 0,8 kg/m² beroende på strukturen på beläggningen. Blanda små satser för att hela tiden arbeta med färskt material och därigenom undvika eventuell blåsbildning i topplacken.

Användningstid

Färdigblandad produkt ska användas inom 15 minuter vid 20°C. Vid högre temperatur förkortas tiden.

Härdningstid

Gångbar efter ca 30-60 minuter vid 20°C.

Kulör

Transparent svagt färgad.

Viktorrhalt

Ca 100 %

Densitet

Vid 25°C 0,98 kg/lit.

Lagring

6 månader i obruten förpackning.

Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

Förpackningar

Produkten levereras i följande förpackningar:

20 kilo

180 kilo fat