

## Flowfast 404 Accelerator

Duracon 404

### Produktdatablad

#### Produktbeskrivning

Flowfast 404 är en lågviskös gulaktig vätska. Den används för att accelerera härdningen på Flowfast produkterna.

#### Användningsområde

Flowfast 404 används som en accelerator när en normal termisk härdning inte kan åstadkommas med tillsättandet av rekommenderad mängd katalysator, eller när temperaturen är mycket låg, under 0°C. Användandet av Flowfast 404 försämrar inte kvaliteten på produkten, den accelererar enbart polymeriseringsprocessen.

#### Miljö och hälsa

Lämpliga skyddskläder, handskar och skyddsglasögon ska bäras vid blandning och applicering av Flowfast 404. Om produkten kommer i ögonen skölj under en lång tid och konsultera läkare. Om du får produkten på huden tvätta omedelbart med tvål och vatten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter "Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)" ska följas.

Flowfast 404 är brandfarlig. Håll produkten borta från öppen eld och alla typer av gnistkällor och undvik att röka.

För vidare information se säkerhetsdatabladet för Flowfast 404.

#### Blandningsförhållande/Appliceringstemperatur

För 10 liter Flowfast 101 behövs:

Temperatur °C	Flowfast Katalysator Vikt %	Flowfast Katalysator ml	Accelerator Vikt %	Accelerator ml
0	4	942	0,7	70
-10	5	942	1,4	140
-15	6	942	2,1	210
-20	6	942	2,8	280
-30	6	942	4,2	420

För 10 liter Flowfast 205, Flowfast 203 och Flowfast 216 behövs:

Temperatur °C	Flowfast Katalysator Vikt %	Flowfast Katalysator ml	Accelerator Vikt %	Accelerator ml
0	5	785	0	0
-10	5	785	1,05	105
-15	5	785	1,4	140
-20	5	785	2,1	210
-30	5	785	3,0	300

För 10 liter Flowfast 301 och Flowfast 305 behövs:

Temperatur °C	Flowfast Katalysator Vikt %	Flowfast Katalysator ml	Accelerator Vikt %	Accelerator ml
0	5	785	0	0
-10	5	785	1,05	105
-15	5	785	1,4	140
-20	5	785	2,1	210
-30	5	785	3,0	300

För 5 liter Flowfast 216 avjämningsbruk 1:5 med sand behövs.:

Temperatur °C	Flowfast Katalysator Vikt %	Flowfast Katalysator ml	Accelerator Vikt %	Accelerator ml
0	5	393	0,7	35
-10	5	393	1,4	70
-15	5	393	2,1	105
-20	5	393	2,8	140
-30	5	393	4,2	210

## Applicering

Blandas med Flowfast produkten när omgivande temperatur är under 0°C för att få en full termisk härdning inom en acceptabel tid. Materialet och sanden ska hålla en temperatur på minst 10°C. Detta betyder att materialet måste lagras separat i annat varmare utrymme än där appliceringen ska ske.

Flowfast 404 får aldrig komma i direkt kontakt med katalysatorn. Därför blandas Flowfast 404 med vald Flowfast produkt innan tillsättandet av katalysator och filler.

Mängden Flowfast 404 som behövs beror på vilken produkt eller filler som används. Halten filler påverkar likaså temperaturen. Tabellerna ovan ger en indikation på mängden accelerator för olika produkter.

**Kulör**

Gulaktig

**Densitet**

Vid 25°C      1,00 kg/lit.

**Lagring**

6 månader i obruten förpackning.  
Lagringstemperatur mellan 15°C och 20°C.

**Förpackningar**

Produkten levereras i följande förpackningar:  
5 kilo

SE 2021-10.22



Tremco CPG Sweden AB  
T: +46 (0)31 57 00 10  
E: info-se@cpgeurope.com  
www.cpg-europe.com