



Flowfast 319

Duracon 319

Produktdatablad

Beskrivelse

Flowfast 319 er en middels viskøs, blåfiolett, 2-komp. topplakk, basert på metylmetakrylat (MMA). Etter herding forsvinner blåfargen. Viskositetv/ 25 °C: 160-200 mPa*s. Flowfast 319 kjennetegnes ved:

- ✓ Topplakk egnet for gulv med mye vannsøl, og høye temperaturer
- ✓ Fleksibel topplakk, med god UV-bestandighet
- ✓ Relativt god kjemikaliebestandighet og slitestyrke
- ✓ Kan benyttes innendørs og utendørs
- ✓ Spesielt egnet for våte, men også fortørre gulv

Bruksområde

Flowfast 319 benyttes kun som topplakk for Flowfast beleggsystemer. Allsidig bruksområde, men spesielt for områder med mye vannsøl og høye temperaturer, som for eksempel næringsmiddelindustrien.

- Meget godt egnet som topplakk for utendørs bruk.
- Unngå permanente vandammer. Det kan gi hvite skjolder i topplakken.

Miljø og helse

Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blandning og legging av Flowfast 319. Hvis produktet kommer i øynene skylle lenge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart med såpe og vann. Flere opplysninger om forarbeid og påføring finnes i veiledningen om Flowfast gulvbeskyttelse.

Flowfast 319 er brannfarlig. Flammepunkt 11,5°C. Hold produktet borte fra gnister og åpen ild. Røyking ikke tillatt. Elektrisk verktøy og utstyr som brukes under utførelse skal være eksplosjonssikre.

For videre informasjon se sikkerhetsdatabladet for Flowfast 319.

Blandingsforhold/Temperatur ved påføring - Temperaturen må være min. 3°C over duggpunkt!

Temperatur	Flowfast herdepulver i vekt av bindemiddel
20°C	1,5%
15°C	2%
10°C	3%
0°C	4%
< 0°C	5% + Flowfast 404

Legging

Forarbeid

Underlaget skal være tørt. Flaten som skal påføres Flowfast 319 må være primet på forhånd med Flowfast primer, og sandavstrødd. Samt evt. valgt beleggløsning. Flaten må være ren og fri for støv og andre forurensinger.

Blanding

Før bruk må Flowfast 319 blandes nøye for å få en jevn fordeling av parafinen i produktet. Deretter tilsettes herdepulver i passende store blandinger, etter ovenstående tabell. Samt evt. filler, pigment etc.

Legging

Når herderen er blandet inn, helles topplakken ut på gulvet i en stripe, og fordeles med en rull eller gumminal. Deretter rulles med en korthåret malerrull. Forbruk pr. strøk 0,3-0,4kg/m² avhengig av underlaget. Bruk flere strøk dersom et høyere forbruk er nødvendig. For å unngå evt. dannelse av mikroblærer, er det viktig å jobbe med ferske blandinger, evt. bland mindre satser. Optimal leggetemperatur er mellom 10°C og 25°C.

Brukstid

Ferdigblandet produkt må benyttes innen 15 minutter ved 20°C. Høyere temperatur gir redusert brukstid.

Herdetid

Ca 40 minutter ved 20°C.

Farge

Transparent, blåfiolett.



Tørrstoffinnhold

Ca 100 %.

Densitet

Flowfast 319:	Ved 25°C	0,99 kg/l.
Katalysator (herdepulver):		64 gr/dl.

Lagring

6 måneder i uåpnet forpakning.
Lagringstemperatur mellom 15°C og 20°C.

Emballasje

Produktet leveres i følgende emballasje:
20 kg fat og 180 kg fat.

SE 2021-11_04



Tremco CPG Norway AS
T: +47 648 608 30
E: info-no@cpgeurope.com
www.cpg-europe.com