

Flowfast 101 Standard Primer Duracon 101

Produktdatablad

Produktbeskrivning

Flowfast 101 er en lavviskøs, klar, 2-komponent primer basert på metylmetakrylat (MMA). Viskositet v/ 25 °C: 100-130 mPa*s:

- ✓ Utmerket heft til de fleste underlag
- ✓ Rask og sikker herding selv ved lave temperature
- ✓ Gir god vedheft for etterfølgende sjikt

Bruksområde

Benyttes som standard primer for Flowfast beleggsystemer.-Brukes uførtynnet, men kan tynnes med Flowfast 407 for å øke penetreringsevnen i visse typer sementbaserte underlag, for eksempel flytsparkel. For bituminøse underlag anbefales Flowfast 106. For keramiske fliser, og underlag av metall, anbefales Flowfast 107. For underlag med høyt fuktinnhold, anbefales Flowfast 108. Før legging anbefales at det tas herde-og heftprøver.

Miljø og helse

Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blandning og legging av Flowfast 101. Hvis produktet kommer i øynene skylle lunge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart med såpe og vann. Flere opplysninger om forarbeid og påføring finnes i veiledningen om Flowfastgulvbeskyttelse.

Flowfast 101 er brannfarlig. Flammepunkt 11,5 °C. Hold produktet borte fra gnister og åpen ild. Røyking ikke tillatt. Elektrisk verktøy og utstyr som brukes under utførelse skal være eksplosjonssikre.

For videre informasjon, se sikkerhetsdatabladet for Flowfast 101.

Blandingsforhold / leggetemperatur - Temperaturen må være min. 3 °C over duggpunkt!

Temperatur	% Flowfast Katalysator i vikt
30°C	2%
20°C	1,5%
10°C	2%
0°C	5%
-10°C	6% + Flowfast 404

Legging

Forarbeid

Underlaget skal være tørt (maks 93% RF), rent og fritt for støv og andre forurensinger. En mekanisk forbehandling (sliping, blastring eller fresing) må gjøres før priming. Flaten støvsuges grundig.

Blanding

Før bruk må Flowfast 101 blandes nøye for å få en jevn fordeling av parafinen i produktet. Deretter tilsettes herdepulver i passende store blandinger, etter ovenstående tabell.

Legging

Når herderen er blandet i, hellesprimerenut på gulvet i en stripe, og fordeles med en rull eller gumminal. Forbruk mellom 0,3 og 0,5 kg/m² avhengig av underlaget. Underlaget må være helt mettet med primer. Evt. kan det behøves et nytt lag primer dersom underlaget er svært porøst. Til slutt strøs med sand 0,4-0,8 mm. i den våte primeren. Forbruk ca. 0,5 kg/m²

Brukstid

Ferdigblandet produkt må brukes innen 15 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer forkortes brukstiden.

Herdetid

Gangbar etter 30-60 minutter ved 20°C.

Farge

Transparent.

Tørrstoffinnhold

Ca 100%.

Densitet

Ved 25°C 0,99 kg/lit.

Lagring

6 måneder i uåpnet forpakning. Lagringstemperatur mellom 15°C til 20°C.

Forpakning

Produktet leveres i følgende forpakning: 20 kg spann og 180 kg fat.