

Flowfast 106

Duracon 106

Produktdatablad

Beskrivelse

Flowfast 106 er en middels viskøs, klar, 2-komponent primer basert på metylmetakrylat (MMA).
Viskositet v/ 25 °C: 180-240 mPa*s

- ✓ Utmerket heft til de fleste underlag
- ✓ Rask og sikker herding selv ved lave temperature
- ✓ Gir god vedheft for etterfølgende sjikt

Bruksområde

Flowfast 106 benyttes som primer for Flowfast beleggsystemer hvor underlaget er asfalt.

- Spesialprimer/skrapelag som benyttes til asfalt og bitumenbaserte underlag.
- For betong og flytsparkel, anbefales Flowfast 101
- For keramiske fliser, og underlag av metall, anbefales Flowfast107
- For underlag med høyt fuktinnhold, anbefales Flowfast 108
- Før legging anbefales at det tas herde-og heftprøver.

Miljø og helse

Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blanding og legging av Flowfast 106. Hvis produktet kommer i øynene skylle lenge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart med såpe og vann. Flere opplysninger om forarbeid og påføring finnes i veiledningen om Flowfast gulvbeskyttelse. Flowfast 106 er brannfarlig. Flammepunkt 11,5 °C. Hold produktet borte fra gnister og åpen ild. Røyking ikke tillatt. Elektrisk verktøy og utstyr som brukes under utførelse skal være eksplosjonssikre. For videre informasjon, se sikkerhetsdatabladet for Duracon®106.

Blandingsforhold/Temperatur ved påføring

Temperatur	Flowfast Katalysator i vekt-%
30°C	1%
20°C	2%
10°C	3%
0°C	5%
-10°C	5% + Flowfast 404

Påføring

Forarbeid

Underlaget skal være tørt, rent og fritt for støv og andre forurensinger. En mekanisk forbehandling (sliping, blastring eller fresing) må gjøres før priming/skrapelag. Minst 50 % av tilslaget skal være eksponert etter forbehandling. Flaten støvsuges grundig

Blandning

Før bruk må Flowfast 106 blandes nøye for å få en jevn fordeling av parafinen i produktet. Deretter tilsettes herdepulveri passende store blandinger, etter ovenstående tabell.

Påføring

Når herderen er blandet i, helles massen ut på gulvet i en stripe, og fordeles med en rull eller gumminal. Forbruk mellom 0,3 - 0,5 kg/m² eller mer, avhengig av underlaget. Underlaget må være helt mettet med primer. Evt. kan det behøves et nytt lag primerder som underlaget er svært porøst. Til slutt strøs med sand 0,4 - 0,8 mm. i den våte primeren/skrapelaget. Forbruk ca. 0,5 kg/m².

Brukstid

Ferdigblandet produkt må brukes innen 15 minutter ved 20°C. Ved høyere temperaturer forkortes brukstiden.

Herdetid

Gangbar etter 30-60 minutter ved 20°C

Farge

Transparent.

Tørrestoffinnhold

Ca 100 %.

Densitet

Flowfast 106: Ved 25°C 1,0 kg/l Katalysator (herdepulver) 64 gr./dl

Lagring

6 måneder i uåpnet forpakning.
Lagringstemperatur mellom 15°C og 20°C.

Emballasje

Produktet leveres i følgende emballasje: 20 kg fat og 180 kg fat