

## Flowfast 203

Duracon 203

### Produktdatablad

#### Beskrivelse

Flowfast 203 er et middels viskøst, klart, 2-komp. bindemiddel basert på metylmetakrylat (MMA).  
Viskositet v/ 25°C: 130-170 mPa\*s.

- ✓ Svært god bestandighet mot høye temperaturer
- ✓ Rask og sikker herding selv ved lave temperature
- ✓ God kjemikaliebestandighet og slitestyrke
- ✓ Egnet for både våte og tørre gulv

#### Bruksområde

Flowfast 203 benyttes som bindemiddel for Flowfast beleggsystemer.

- Egnet til generelt bruk, men spesielt beregnet for gulv som utsettes for høye temperaturer (næringsmiddelindustrien, storkjøkken etc.). Rask og sikker herding selv ved lave temperature
- Brukes som bindemiddel i Flowfast systemene BC og TR.
- Flowfast 203 skal alltid påføres topplakk (304, 319)

#### Miljø og helse

Passende verneklær, hansker og beskyttelsesbriller må brukes ved blandning og legging av Flowfast 203. Hvis produktet kommer i øynene skylle lenge og kontakt lege. Om du får produktet på huden vask umiddelbart med såpe og vann. Flere opplysninger om forarbeid og påføring finnes i veiledningen om Flowfast gulvbeskyttelse. Flowfast 203 er brannfarlig. Flammepunkt 11,5°C. Hold produktet borte fra gnister og åpen ild. Røyking ikke tillatt. Elektrisk verktøy og utstyr som brukes under utførelse skal være eksplosjonssikre. For videre informasjon se sikkerhetsdatabladet for Flowfast 203.

**Blandingsforhold/Temperatur ved påføring - Temperaturen må være min. 3°C over duggpunkt!**

Temperatur	Flowfast herdepulver i vekt av bindemiddel
20°C	2%
15°C	3%
10°C	4%
0°C	5%
-10°C	5% + Flowfast 404

#### Legging

## Forarbeid

Underlaget skal være tørt. Flaten som skal påføres Flowfast 203 må være primet på forhånd med Flowfast primer, og sandavstrødd. Flaten må være ren og fri for støv og andre forurensinger.

## Blandning

Før bruk må Flowfast 203 blandes nøye for å få en jevn fordeling av parafinen i produktet. Deretter tilsettes herdepulver i passende store blandinger, etter ovenstående tabell. Samt filler, pigment, sand etc.

## Påføring

Materialforbruk og påføringsmetode er avhengig av hvilket beleggsystem som velges. Se leggeanvisning for aktuelt system (TR, BC). Optimal leggetemperatur er mellom 10 og 25°C.

## Brukstid

Ferdigblandet produkt må benyttes innen 15 minutter ved 20°C. Høyere temperatur gir redusert brukstid.

## Herdetid

Ca 30 minutter ved 20°C.

## Farge

Transparent.

## Tørrstoffinnhold

Ca 100 %.

## Densitet

Flowfast 203:	Ved 25°C	0,99 kg/l.
Katalysator (herdepulver):		64 gr/dl.

## Lagring

6 måneder i uåpnet forpakning.  
Lagringstemperatur mellom 15°C og 20°C.

## Emballasje

Produktet leveres i følgende emballasje:  
20 kg fat  
180 kg fat