

Hemapur 3006

Productomschrijving

Hemapur 3006 is een uv-bestendige, gekleurde en glanzende sealer die wordt gebruikt op epoxy- en polyurethaancoatings (geschikt voor binnen-en buitentoepassingen). De goede hechting, duurzaamheid en het mechanisch sterke oppervlak maken een zeer goede bescherming van de verzegelde oppervlakken mogelijk.

Productinformatie

Chemische basis

Polyaspartic

Verpakking

- Eenheden: 5 kg (component A: 3.75 kg en component B: 1.25 kg) en 10 kg (component A: 7.5 kg en component B: 2.5 kg).
- De componenten zijn voorverpakt en klaar voor gebruik na menging.

Kleuren

Alle circa RAL-kleuren zijn beschikbaar.

Technische Informatie

Mengverhouding A/B	3 / 1 in gewichtsdelen
Potlife/ verwerkingstijd +20 °C, 50 % RLV, voorbeeld van 100 g:	Ca. 40 min
Verwerkingstemperatuur	+10 °C tot +25 °C
Dichtheid	± 1.65 g/cm ³
Viscositeit (+25 °C)	300-500 mPa·s
Uithardingstijd - Beloopbaar	± 4 uur (+23 °C, 50 % RLV)
Volledige uitharding	7 dagen

Verwerkingsinstructies

Voorbereiding ondergrond

Het oppervlak moet droog, stevig en vrij van stof, olie, vet en losse coatingresten zijn. Bij toepassing op beton dient het oppervlak vooraf behandeld te worden als remmende laag tegen alkaliën.

Bij overschrijding van de overlagingstijd (24 uur) en/of sterke vervuiling van de af te sealen coating is een mechanische voorbehandeling van het oppervlak noodzakelijk, zoals slijpen, schuren of stralen. Om de hechting aan het oppervlak te beoordelen, wordt een proefvlak aanbevolen.

Verwerking

Om een homogeen mengsel te verkrijgen, dienen de componenten intensief worden gemengd, rekening houdend met de beperkte potlife. Een langzaam draaiend mengapparaat dient te worden gebruikt, en de componenten moeten zorgvuldig worden gemengd tot een homogeen mengsel is verkregen.

Overgieten - Niet direct vanuit de mengemmer aanbrengen.

Hermapur 3006 wordt op de vloer aangebracht met een wisser of een soortgelijk gereedschap en wordt direct daarna genivelleerd en nagerold met een roller.

Aanbevolen gebruik

200 – 300 g/m² per laag.

Hogere laagdiktes van de coating kunnen aanleiding geven tot de vorming van luchtbellen.

Let op:

Hermapur 3006 is hygroscopisch en moet snel op het oppervlak worden aangebracht.

Reiniging

Gebruik onmiddellijk na gebruik geschikte oplosmiddelen (bijvoorbeeld MEK) om gereedschap te reinigen.

Opslag

Op een koele en droge plaats bewaren (+5 °C tot +20 °C).

Houdbaarheid

Ten minste 12 maanden in de originele, ongeopende verpakking.

Voorzorgsmaatregelen inzake gezondheid en veiligheid

Product- en veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar en dienen voor gebruik te worden gelezen en begrepen.

Technische Service

Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

Tel. +31 (0)183 56 80 19

E-mail info-nl@cpg-europe.com

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.