

Hardtop Conductive

Productomschrijving

Hardtop Conductive is een twee-componenten, oplosmiddelhoudende, alifatische topcoat op basis van polyurethaan.

Productinformatie

Toepassingsgebied

Hardtop Conductive wordt gebruikt als geleidende toplaag voor epoxy-, acrylaat- of polyurethaan geleidende vloersystemen.

Milieu en gezondheid

Volg de van toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor de plaats waar het product wordt aangebracht. Zorg voor goede ventilatie in de ruimten waar het product wordt aangebracht. Gebruik de juiste bescherming voor huid, ogen en luchtwegen. In alle gevallen moet het technische en veiligheidsinformatieblad vóór gebruik worden gelezen en begrepen.

Kleuren

Grijs, andere kleuren op aanvraag.

Technische informatie

Chemische weerstand

Chemische bestendigheid na 7 dagen uitharding van Hardtop Conductive: zie de afzonderlijke Hardtop Chemische bestendigheidstabel.

Verwerkingsinstructies

Vorbereiding ondergrond

Het te coaten oppervlak moet schoon en droog zijn. Licht schuren met schuurpapier (240 korrel) is aan te bevelen.

Primer

Niet van toepassing.

Mengen

Een goede menging van Component A en Component B is noodzakelijk. Indien er (dunne) huidvorming / velvorming op Component A is gevormd, dient deze volledig te worden verwijderd. Roer het product daarna om en giet het materiaal door een fijne zeef om er zeker van te zijn dat er geen deeltjes of klontjes in het materiaal aanwezig zijn om een esthetisch defect op de vloer te voorkomen. De huidvorming /velvorming is een normaal proces en heeft geen invloed op de eigenschappen van het vloeibare deel van de Hardtop Conductive.

Verwerking

Aanbrengen met een roller in een dunne laag. Vermijd het gebruik van een roller die losse vezels bevat, d.w.z. dat hij pluivrij moet zijn.

Dekking

150 - 200 g/m².

Droogtijd (bij +20°C)

Kleefvrij bij aanraking na 4-5 uur.

Beloopbaar na 24 uur. Licht verkeer na 48 uur.

Het product bereikt een volledige chemische uitharding na 7 dagen.

Reiniging

Reinig gereedschap met oplosmiddel.

Opslag

Niet bewaren onder +5°C. Opslaan in gesloten verpakking en onder droge omstandigheden.

Houdbaarheid

6 maanden in de originele, ongeopende verpakking.



Verpakking

Voorverpakte eenheden: 5.56 kg.

- Component A: 4 kg kunsthars
- Component B: 1.56 kg pigment en geleidende deeltjes.

Technische Service

Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

Tel. +31 (0)183 56 80 19

E-mail info-nl@cpg-europe.com

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

CE Certificering - zie de prestatieverklaring (DoP) voor details