

Hardtop

Productomschrijving

Hardtop is een één-component, oplosmiddelhoudende, alifatische topcoat op basis van polyurethaan.

Productinformatie

Toepassingsgebied

Hardtop wordt gebruikt als toplaag voor epoxy-, acrylaat- of polyurethaan vloersystemen.

Milieu en gezondheid

Volg de van toepassing zijnde gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor de plaats waar het product wordt aangebracht. Zorg voor goede ventilatie in de ruimten waar het product wordt aangebracht. Gebruik de juiste bescherming voor huid, ogen en luchtwegen. In alle gevallen moet het technische en veiligheidsinformatieblad vóór gebruik worden gelezen en begrepen.

Kleuren:

- Transparant
- Amber

Technische informatie

Chemische weerstand

Chemische bestendigheid na 7 dagen uitharding van Hardtop: zie de afzonderlijke Hardtop

Chemische bestendigheidstabel.

Consistentie:	Stroperig viskeus
Vaste stofgehalte:	65 %
Oplosmiddel:	Shellsol A
Viscositeit bij +25 °C:	400 - 700 mPa·s

VOC EC-2004/42	Productcategorie II A (i) (500g/l) VOS < 500g/l
----------------	---

Verwerkingsinstructies

Vorbereiding ondergrond

Het te coaten oppervlak moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn. Maak zo nodig gebruik van mechanische reinigingsmethoden en -apparatuur.

Het overcoaten van epoxy- of polyurethaanoppervlakken dient binnen 24 uur na het aanbrengen van de epoxy- of polyurethaanlaag te gebeuren. Als deze tijdsduur wordt overschreden, dient het oppervlak te worden geschuurd.

Primer

Niet van toepassing.

Mengen

Indien er dunne huidvorming / velvorming op het product is gevormd, dient deze huid-volledig te worden verwijderd. Roer het product daarna om en giet het materiaal door een fijne zeef om er zeker van te zijn dat er geen deeltjes of klontjes in het materiaal aanwezig zijn om een esthetisch defect op de vloer te voorkomen. De huidvorming /velvorming is een normaal proces en heeft geen invloed op de eigenschappen van het vloeibare deel van de Hardtop.

Verwerking

Aanbrengen met een roller in een dunne laag. Vermijd het gebruik van een roller die losse vezels bevat, d.w.z. dat hij pluïsvrij moet zijn.

Droogtijd (bij +20°C)

Kleefvrij bij aanraking na 4-5 uur.

Beloopbaar na 24 uur. Licht verkeer na 48 uur.

Het product bereikt een volledige chemische uitharding na 7 dagen.

Dekking

± 80 g/m². (droge laagdikte 60 -70 µm)

Dichtheid

0.97 – 1.03 kg/dm³

Reiniging

Reinig gereedschap met oplosmiddel.

Opslag

Niet bewaren onder +5°C. Opslaan in gesloten verpakking en onder droge omstandigheden.

Houdbaarheid

6 maanden na productiedatum in de originele, ongeopende verpakking.

Verpakking

Voorverpakte eenheden van 4 kg of 15 kg.

Technische Service

Tremco CPG Netherlands B.V.

Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel - Nederland

Tel. +31 (0)183 56 80 19

E-mail info-nl@cpg-europe.com

Garantie

Tremco CPG Netherlands B.V. garandeert dat alle goederen vrij zijn van gebreken en zal materialen vervangen waarvan bewezen is dat zij gebrekkig zijn, maar geeft geen garantie met betrekking tot het aanzien van de kleur. De informatie en aanbevelingen hierin worden door Tremco CPG Netherlands B.V. geacht accuraat en betrouwbaar te zijn.

CE Certificering - zie de prestatieverklaring (DoP) voor details