

Flowfresh HF LT

Mortar din răsină poliuretanică, certificat HACCP Internațional, tratat antimicrobian, cu fluiditate îmbunătățită la temperaturi scăzute.



Polygiene®:

Conține un aditiv antimicrobian cu ioni de argint testat că inhibă creșterea majorității tipurilor de bacterii dăunătoare



Chimică ridicată:

Protejează împotriva subproduselor alimentare, grăsimilor, uleiurilor fierbinți, sângeului, zahărului și acizilor



Finisaj anti-derapant:

Este adaptiv, texturat pentru a minimiza riscurile de alunecare în mediile umede




Rezistențe termice:


Rezistent la căldură până la +120°C și rezistent la curățarea cu abur



Cream




Ochre



Mustard



Red



Dark Green



Gentian Blue



Mid Grey



Dark Grey

Culorile aplicate pot difera ușor de cele prezentate în paletă.
Pentru mostre și paletă complet, contactați un reprezentant CPG Eastern Europe.

Informații Tehnice¹

REAȚIA LA FOC

B _A -s1	EN 13501-1
--------------------	------------

REZISTENȚĂ LA TRAFIC

AR0.5 ($\leq 50 \mu\text{m}$)	EN 13892-4
---------------------------------	------------

ADERENȚĂ LA SUPORT

B2.0 ($\geq 2.0 \text{ MPa}$)	EN 13892-8
---------------------------------	------------

REZISTENȚĂ LA IMPACT

IR20 (20 Nm)	EN ISO 6272
--------------	-------------

REZISTENȚĂ LA TEMPERATURĂ

Tolerant la scurgeri intermitente de până la +120°C sau la căldură uscată susținută de la -+40°C la +105°C (la 9 mm grosime).

Notă: Presupune un substrat de beton de bună calitate.

La 6 mm produsul este rezistent la scurgeri de lichide și scurgeri de până la +70°C

COEFICIENTUL DE DILATARE TERMICĂ

$3.74 \times 10^{-5} \text{ mm/mm}^\circ\text{C}$	ASTM C531
---	-----------

PERMEABILITATEA LA APĂ

Nil (Impermeable)	Karsten Test
-------------------	--------------

VAPOUR PERMEABILITY

3 g/m ² /24ore (at 9mm thick)	ASTM E96:90
--	-------------

REZISTENȚĂ LA ALUNECARE²

Umed>40	EN 13036-4
---------	------------

REZISTENȚĂ LA COMPRESIUNE

> 50 N/mm ²	EN 13892-2
------------------------	------------

REZISTENȚĂ LA ÎNCOVIOIRE

20 N/mm ²	EN 13892-2
----------------------	------------

REZISTENȚĂ LA TRACȚIUNE

10 N/mm ²	BS 6319-7
----------------------	-----------

TIMPUL DE ÎNTĂRIRE

	+10°C	+20°C	+30°C
Trafic ușor	36 ore	24 ore	12 ore
Trafic complet	72 ore	48 ore	24 ore
Întărire chimică completă	10 zile	7 zile	5 zile

¹ Datele din tabelul de maijos reprezintă proprietățile tipice obținute în teste de laborator - aceste rezultate pot varia în funcție de condițiile de aplicare.² Proprietățile anti-derapante finale ale pardoselii sunt influențate de metoda de aplicare, dimensiunea și forma agregatului utilizat pentru acoperirea finală (recomandări pentru agregatul furnizat de CPG Eastern Europe), gradul de abraziune, întreținere și natura substanțelor contaminante.

Specificații produs:

Sistem:	Flowfresh HF LT
Finisaj:	Matt
Grosime:	6–9 mm
Culori:	Conform catalogului/paletarului
Producător:	CPG Europe
Furnizor:	Tremco CPG Poland Sp. z o.o.
Telefon:	+40 766 596 991

Aplicarea sistemului

Instalarea ar trebui să fie efectuată de către contractori autorizați CPG Eastern Europe cu o schemă documentată de asigurare a calității. Obțineți detalii cu privire la antreprenorii noștri autorizați, contactând CPG Eastern Europe sau întrebând pe site-ul nostru la www.flowcrete.ro

Products Included in This System

Amorsă ³ : (dacă este necesar)	Flowfresh Primer
Presărat:	Natural quartz sand 1.0-1.8 mm
Strat principal:	Flowfresh HF LT

³ Dacă se folosesc alte rășini, contactați CPG Eastern Europe pentru detalii suplimentare.

Detaliile de aplicare sunt disponibile la cerere.

Rezistență la microbi și fungi

Aditivul antimicrobian asigură controlul majorității bacteriilor și ciupercilor care vin în contact cu pardoseala.

Antimicrobial Substanță activă:	Biocidul de argint
Testat:	ISO 22196 / JIS Z2801


Lucrări de menenanță

Curătați regulat folosind un uscator roativ cu un singur sau cu dublu cap, în combinație cu un detergent usor alcalin.

Cerințele stratului suport

Betonul sau șapa trebuie să fie de clasa min. C20 / 25, o rezistență minimă de aderență de 1,5 MPa (testul de rupere), suprafață uniformă, curată, fără praf, praf și alte contaminări. Toate deteriorările din substrat trebuie reparate înainte de aplicarea pardoselii. Nivelul de umiditate al substratului nu trebuie să depășească 6% pe scara Tramex pentru a determina nivelul de umiditate din substrat pentru a evalua grundul potrivit de utilizat. Pentru zonele în care rezistența continuă la căldură (peste +50°C) este critică, grundurile epoxidice nu pot fi utilizate, este necesară utilizarea Flowfresh Primer sau Scratchcoat Flowfresh SL. Detalii care se găsesc în cerințele privind substratul de pardoseală pentru rășini de beton.

Descrierea sistemului



Considerații privind mediul

Sistemul este evaluat ca fiind nepericulos pentru sănătate și mediu. Durata de viață îndelungată și suprafața impermeabilă, fără aderență perfectă la substrat, reduc necesitatea de reparări și întreținere.

Notă

Flowfresh își poate schimba culoarea în timp (prezentă un efect de îngăbenire). Schimbarea culorii depinde de lumina UV, nivelurile de căldură prezente, substanța chimică utilizată, standardele de întreținere utilizate și, prin urmare, rata de schimbare nu poate fi prezisă. Aceasta este o chestiune estetică, dar nu compromite parametrii și proprietățile produsului. Produsele intens colorate (de exemplu, coloranți pentru păr, dezinfecțanți medicali etc.) și migrarea plastifiantilor (de exemplu, din cauciuc) pot duce la decolorarea ireversibilă a suprafeței. Evitați spălarea cu apă în primele 2-3 zile după aplicarea pardoselii. Vă rugăm să contactați Tremco CPG Polonia pentru sfaturi suplimentare.

Informatiile tehnice, recomandările și instrucțiunile privind utilizarea, depozitarea și întreținerea produsului incluse în prezența fișă tehnică de sistem se bazează pe Tremco CPG Poland Sp. z o.o. (în continuare legată de cunoștințele și experiența "CPG Polşa"), reflectând modul cel mai bine recunoscut de utilizare a materialului pentru un moment dat. Luând în considerare și alți factori care nu se încadrează în controlul producătorului, inclusiv diferențele în ceea ce privește calitatea substratelor, a unelelor și a altor materiale complementare, condițiile meteorologice, instalarea corectă și, de asemenea, curățarea și întreținerea, CPG Polşa nu își asumă responsabilitatea în cazul nerespectării informațiilor și instrucțiunilor incluse în această fișă de date a sistemului sau, respectiv, în scris, din partea reprezentanților autorizați ai CPG Polşa. Trebuie respectate întotdeauna normele și principiile de construcție actualizate, precum și normele de siguranță, igienă și protecție a sănătății în conformitate cu informațiile incluse în fișele de date privind securitatea materialelor și, de asemenea, pe ambalajul produselor. Această Fișă tehnică de sistem înlocuiește toate versiunile anterioare. Pentru a primi fișele de date de sistem actualizate, contactați CPG Polşa.

[04/08/22]

CPG Eastern Europe
ul. Marywilska 34, 03-228 Warsaw, Poland
tel.: +40 766 596 991, +48 22 879 8907
email: romania@cpg-europe.com



Construction
Products Group
Europe

www.flowcrete.ro