

Popis výrobku

Flowprime je dvojzložkový penetračný náter na báze polyuretánov bez obsahu rozpúšťadiel, určený na betónové podklady alebo cementový poter.

Použitie

Na penetráciu betónových podkladov a poterov, drevených podkladov alebo asfaltových povrchov pred prekrytím polyuretánovými nátermi, ako je napr. **Flowshield / Flowcoat LXP** atď..

Poznámka: Na porézne podklady použite dve vrstvy penetračného náteru **Flowprime LXP**.

Ochrana životného prostredia a zdravia

Výrobok **Flowprime LXP** je bez obsahu rozpúšťadiel a pri aplikácii je prakticky bez zápachu. Je potrebné dbať na príslušné smernice o ochrane zdravia a životného prostredia, platné pre miesta aplikácie.

Ďalšie informácie nájdete v Bezpečnostných listoch jednotlivých zložiek výrobku.

Pomer miešania

Hmotnostný pomer je 2,6 (A) : 1,0 (B).

Objemový pomer je 3,0 (A) : 1,0 (B).

Výrobok je dodávaný v ucelených jednotkách A+B

Vložte celé tvrdidlo (B) do základu (A) a miešajte nízkootáčkovým špirálovým miešadlom. Dbajte na to, aby sa do zmesi nedostával vzduch. Odporúčame preliať obsah do druhej nádoby a znovu premiešať, aby bol obsah homogénny a v nátere nezostali mäkké miesta.

Teplota pri spracovaní

Odporúčaná teplota pri spracovaní je +15 až +25 °C, nesmie byť však nižšia ako +10 °C.

Teplota podkladu by mala byť o 3 °C vyššia ako je teplota rosného bodu.

Teplota by nemala klesnúť pod +5 °C počas 24 hodín od realizácie.

Doba spracovania

Pripravená, namiešaná hmota musí byť spracovaná počas 20 minút (pri teplote +20 °C).

Čím vyššia teplota, tým kratšia doba spracovania.

Doba vytvrdzovania (pri +20 °C)

Koniec lepidlosti po 6 hodinách.

Možnosť pretierania a pochôdzny stav je po 16 hodinách.

Maximálne povolená doba na pretretie je do 24 hodín.

Úplné vytvrdnutie hmoty je po 5 – 7 dňoch.

Vysoká vlhkosť v počiatočnej fáze tuhnutia a vytvrdzovania môže mať za následok biely, matný povrch (výkvety).

Počas prvých 24 hodín podlahu nezakrývajte a neumývajte.

Farba

Bezfarebný prírodný náter (transparentný)

Obsah pevných častíc

cca. 100%

Finálny vzhľad

Lesklý povrch

Hustota

Zložka A cca 1,03 kg/ liter

Zložka B cca 1,25 kg/ liter

A+B cca 1,1 kg/liter

Skladovanie

Doba skladovania je 12 mesiacov v uzatvorenom obale

Teplota počas skladovania musí byť medzi +5 °C až +40 °C.

Chráňte pred poveternostnými vplyvmi a pred vniknutím vlhkosti alebo iných škodlivých látok.

Balenie

Výrobok je dodávaný v nasledujúcich setoch (A+B) :

Jednotka	Základ A	Tvrdidlo B
14,3 kg balenie (12,9 litrov)	10,3 kg	4,0 kg

Technické údaje, odporúčania a pokyny pre použitie, skladovanie a manipuláciu obsiahnuté v tomto technickom liste vychádzajú z údajov spoločnosti Tremco CPG, ktoré odrážajú najlepšie znalosti, skúsenosti a poznatky pri použití uvedeného materiálu v danom čase. Faktory, ktoré výrobca nemôže ovplyvniť, ako sú napr. rozdiely v kvalite jednotlivých podkladových vrstiev, v druhu použitého náradia a ostatných pomôcok, meniace sa poveternostné podmienky alebo kvalita spracovania a dôkladnosť pri správnej aplikácii, **nie sú nedodržaním** ustanovení tohto Technického listu výrobku a jeho príslušných písomných odporúčaní, vydaných autorizovanými zástupcami spoločnosti Tremco CPG. Vyššie uvedené faktory nevedú spoločnosť Tremco CPG k zodpovednosti. Vždy je potrebné dodržiavať platné stavebné normy a pravidlá, ako aj pravidlá bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia, ako je uvedené v príslušných bezpečnostných listoch a na obaloch jednotlivých výrobkov. Tento produktový list nahrádza všetky predošlé verzie. Pre získanie aktuálnych produktových listov odporúčame kontaktovať zástupcov spoločnosti Tremco CPG.

Pri externej tlači alebo uložení nie je tento dokument skontrolovaný a nemusí sa teda jednať o najnovšiu verziu.