

Flowfast 106 Asphalt Primer

Produktbeschreibung

Flowfast 106 Asphalt Primer ist ein niedrigviskoses, farbloses, 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Basis Methylmethacrylat (MMA) für Flowfast Beschichtungs-Systeme.

Haupteigenschaften

- Hervorragende Haftung auf Gussasphalt
- Schnelle und sichere Aushärtung auch bei niedrigen Temperaturen
- Für Innen- und Außenbereiche
- Frei von Lösungsmitteln
- Bietet eine gute Haftung für nachfolgende Beschichtungen

Produktinformationen

Anwendung

Flowfast 106 Asphalt Primer wird verwendet als Grundierung für Gussasphaltestrich (GE) der Güteklassen 10 bis 40. Als Grundierung wird das Harz nur in ungefülltem Zustand verarbeitet.

PAK haltige Untergründe dürfen nach TRGS 551 nicht beschichtet werden.

Bei Untergründen mit Teeranteil bitte Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.

Bei allen Flowfast Grundierungen empfehlen wir dringend, dass vor der allgemeinen Verwendung auf der Baustelle Aushärtungs- und Haftungstests auf dem Untergrund durchgeführt werden. Bei der Auswahl des Beschichtungsharzes und der Versiegelung ist die Festigkeit des Gussasphalts zu berücksichtigen. Bitte Rücksprache mit unserer technischen Abteilung.

Zertifikate und Zulassungen

CE nach EN13813 (bei Verwendung als Teil eines kompletten Systems)

Technische Information

Technische Eigenschaften (flüssiger Zustand)

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Viskosität, 25 °C (DIN 53019) | ca. 180 - 240 mPa*s |
| Dichte, 25 °C (EN ISO 2811) | 1,0 kg/l |
| Verarbeitungszeit bei 20 °C | ca. 10 Min |
| Aushärtungszeit bei 20 °C | ca. 30 Min |
| Flammpunkt (EN ISO 1516) | + 11,5 °C |

Technische Eigenschaften (in ausgehärtetem Zustand)

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Zugfestigkeit (EN ISO 527) | 8,9 MPa |
| Dehnung bei Kraftmaximum (EN ISO 527) | 162 % |
| Reißdehnung (EN ISO 527) | 162 % |
| E-Modul (EN ISO 527) | 127 MPa |
| Dichte, 25 °C (ISO 1183) | 1,1 g/cm ³ |

Bitte beachten Sie, dass ein objektiver Vergleich mit anderen Daten nur möglich ist, wenn die Normen und Parameter identisch sind.

Lagerung

Kühl und trocken in Originalgebinden. Die optimale Lagertemperatur beträgt 15 - 20 °C, die maximale Lagertemperatur beträgt 30 °C.

Haltbarkeit

12 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Anwendungsrichtlinien

Verarbeitungstemperaturen

| | |
|--|--------------------------------|
| Untergrund- und Umgebungs-Temperatur | 0 °C bis +35 °C |
| Material-Temperatur | 0 °C bis +30 °C |
| Für Temperaturen unter 0 °C informieren Sie sich bitte im Technischen Merkblatt Flowfast 404 Accelerator | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <95 % |
| Untergrundfeuchtigkeit | Max. 4,0 % (nach DIN EN 13813) |

- Die Untergrundtemperatur sollte immer mindestens 3°C über der Taupunkttemperatur liegen.
- In geschlossenen Räumen wird eine Zwangsbelüftung mit mindestens 7-fachem Luftwechsel pro Stunde empfohlen.

Um die Möglichkeit einer Anwendung außerhalb dieser Bedingungen zu beurteilen, wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Untergrundvorbereitung

Vorausgesetzt wird ein Gussasphalt, der den Anforderungen der Nutzung entspricht. Mindestens 60 % des Zuschlagstoffes müssen durch Kugelstrahlen freigelegt sein. Die Haftzugfestigkeit muss mindestens 1,5 N/mm² im Durchschnitt erreichen.

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Fett und Öl sein.

Vorversuche auf kritischen und unbekanntem Untergründen sind durchzuführen.

Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren „Allgemeinen Vorbereitungs- und Anwendungsrichtlinien für Flowfast Beschichtungs-Systeme“.

Mischung

Vor der Anwendung muss Flowfast 106 Asphalt Primer sorgfältig aufgerührt werden, um eine gleichmäßige Verteilung des im Produkt enthaltenen Paraffins zu erreichen. Flowfast 106 Asphalt Primer wird mit dem Härterpulver Catalyst oder Catalyst C2 (enthalten 50% Dibenzoylperoxid) gemäß den folgenden Vorgaben gründlich gemischt.

Es ist zu beachten, dass die Menge des hinzuzufügenden Härterpulvers von der Anwendungstemperatur abhängt.

| Mengenangaben für die Zugabe von Härterpulver zu Flowfast 106 Asphalt Primer | | |
|--|------------------------------|---|
| Temperatur | Gewichtsprozent Härterpulver | Menge Härterpulver je Einheit von 20 kg |
| 30 °C | 1,0 % | 200 g |
| 20 °C | 2,0 % | 400 g |
| 10 °C | 4,0 % | 800 g |
| 0 °C | 6,0 % | 1200 g |
| < 0 °C | 6,0 % | 1200 g |

Hinweis:

Die optimale Produkttemperatur liegt bei 15 - 20 °C.

Für Temperaturen < 0 °C ist unser Beschleunigerzusatz Flowfast 404 Accelerator erforderlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.

Umrechnung:

1 cm³ Härterpulver = 0,64 g

1 g Härterpulver = 1,57 cm³

Geben Sie die erforderliche Härter Menge in die Mischung aus Harz und eventuellem Additiv und Mischen Sie diese dann 1 - 2 Minuten.

Verarbeitung

Das mit Härterpulver angemischte Material wird in Bahnen ausgegossen und mit einer geeigneten mittel- bis langflorigen Rolle auf den Untergrund gleichmäßig aufgebracht. Zum raschen Vorverteilen größerer Mengen kann ein gezahnter Gummischieber benutzt werden. Verbrauch : ca. 0,3 - 0,5 kg/m², abhängig von der Porosität des Untergrunds. Bei stark saugenden Untergründen ist eventuell ein zweiter Arbeitsgang erforderlich. Es muss bis zur Sättigung grundiert werden, um einen geschlossenen Harzfilm zu erreichen.

In die noch nasse Grundierung kann feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,7 - 1,2 mm oder 0,3 - 0,7 mm offen eingestreut (ca. 0,1 - 0,3 kg/m²) werden.

Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren "Allgemeinen Vorbereitungs- und Anwendungsrichtlinien für Flowfast Beschichtungs-Systeme".

Verbrauchsmenge

Ca. 0,3 - 0,5 kg/m²

Aushärtung

Begehbar und Überarbeitbar nach ca. 1 Stunde bei 20°C

Lieferformen

- 180 kg Stahlfass
- 20 kg Hobbock

Reinigung

Werkzeuge sofort nach dem Auftragen mit Flowfast 405 Cleaner reinigen, ausgehärtete Reste können nur mechanisch entfernt werden.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Befolgen Sie die für den Ort, an dem das Produkt angewendet wird, geltenden Arbeitsschutzrichtlinien. Sorgen Sie für eine angemessene Belüftung der Anwendungsbereiche des Produkts. Bitte verwenden sie geeigneten Haut-, Augen- und Atemschutz (PSA). Flowfast 106 Asphalt Primer ist leicht entzündlich; von Hitze und allen Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Das Mischwerkzeug sowie alle anderen am direkten Arbeitsbereich verwendeten elektrischen Geräte müssen explosionsgeschützt sein.

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Anwendung gelesen und verstanden werden.

Technische Abteilung

Anwendungen, die nicht in unseren Datenblätter beschrieben sind, erfolgen ohne Freigabe der technischen Abteilung, auf eigenes Risiko.



Wenden Sie sich bitte an:

CPG Europe / Alteco Technik GmbH

info@alteco-technik.de

Telefon: 04243 / 9295 – 0

Garantie

CPG Europe / Alteco Technik GmbH garantiert, dass alle Produkte frei von Mängeln sind, und wird nachweislich fehlerhafte Materialien ersetzen. Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen sind nach bestem Wissen der CPG Europe / Alteco Technik GmbH zutreffend und zuverlässig.

CE Zertifizierung – siehe Leistungserklärung (DoP) für Details.