

Flowfast Cove mix

Fiche Produit

Description

Flowfast cove mix est un mortier méthacrylate sans solvant à 2 composants.

Sa consistance gel le rend aisé de mise en œuvre.

Destination

Flowfast cove mix est particulièrement recommandé pour la réparation rapide ou la réalisation de gorges.

La surface traitée possède une finition lisse, imperméable et facile d'entretien.

Sur support très poreux le primaire Flowfast standrad primer est requis.

Les épaisseurs de travail sont de 1 à 25 mm.

Environnement

Flowfast cove mix est sans solvant mais présente une odeur lors de sa mise en place.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité pour plus de renseignements.

Rapport des composants

Flowfast est livré en kits de 25 kg.

Le réticulant (Flowfsat catalyst) utilisé est celui des autres systèmes Flowfast.

Densité : 0.85 kg/ lt

Pour la confection de gorges en quartz colorés utiliser une part de Flowfast cove mix pour 3 part de charge (rapport massique).

Température d'application

Température du support recommandée entre 15-25°C. Pour des applications entre 0 et -20°C, nous consulter.

Temps d'application/pot life

Les composants, une fois mélangés, seront mis en place avant 10' à 20°C.

Une température plus élevée réduira ce temps de travail.

Durcissement (à 20°C)

Trafic lourd après 1 heure.

Extrait sec

Approx. 100 %.

Stockage

12 mois en emballage non ouvert entre 5-40°C.

Conditionnement

Seau de 25 kg.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Par ailleurs, nos produits doivent être mis en œuvre par des personnes qualifiées.