

Flowshield/Peran XP6SL

Produktdatablad

Produktbeskrivelse for Peran XP6SL:

Peran XP6SL er et tokomponent, pigmentert selvjevne epoxybasert gulvbelegg, som skal tilsettes spesielt utvalgt filler. Blank overflate.

Bruksområde

Peran XP6SL brukes som betongbeskyttelse der det stilles krav til økt slitestyrke, og til å motstå såvel kjemisk som tyngre mekanisk belastning.

Den ferdige overflaten blir jevn, tett og vedlikeholdsvennlig. Peran XP6SL er et selvnivellerende system, som anvendes i sjiktykkelser mellom 1,5 – 3,0 mm.

Miljø og helse

Peran SL er løsningsmiddel- og nonylfenolfritt, samt praktisk talt luftfri ved påføring, inneholder ikke eksterne mykgjørere, og er ikke brannfarlig.

Arbeidstilsynets anvisninger for "Epoxy" skal følges. Se også HMS datablader for komponentene.

Blandingsforhold:

Vekt: 3,3 : 1 Volum: 2,35 : 1 (pluss komp.C).

Benytt alltid drill og visp ved blanding, ikke bland for hånd

Temperatur ved installasjon

Anbefalt temperatur i underlag er 15-25 °C. Under ingen omstendighet skal temperaturen være under 10 °C. Temperaturen i underlaget skal være minst 3 °C over duggpunktet under legging og herding. Temperaturen må ikke falle under 5 °C i de første 24 timene etter installasjon.

Brukstid

Det ferdig blandede produktet må brukes innen 30 minutter ved 20 °C. Ved høyere temperaturer herder produktet fortere.

Herdetid (20 °C)

Klart for gangtrafikk etter 24 timer. Produktet er fullt utherdet etter 5-7 døgn.

Høy luftfuktighet i tidlige faser av herdeperioden kan resultere i hvit og matt overflate.

Produktet skal ikke tildekkes eller vaskes de første 24 timene etter installasjon.

Farger

Produktet er et prøveprodukt, så det finnes foreløpig intet sortiment for standardfarger.

Tørrstoffinnhold

Ca. 100 %

Glans: Blank

Komponentenes vekt og Densitet

Komponent A	ca. 1,41 kg/ltr
Komponent B	ca. 1,05 kg/ltr
Filler C	ca. 1,85 kg/ltr
A + B	ca. 1,30 kg/ltr
A + B + C	ca. 1,70 kg/ltr (m/ 9,0 kg filler
A + B + C	ca. 1,75 kg/ltr (m/ 11,2 kg filler
A + B + C	ca. 1,80 kg/ltr (m/ 13,9 kg filler
A + B + C	ca. 1,85 kg/ltr (m/ 15,0 kg filler

Lagring

12 måneder ved temperatur mellom 5-25 °C (forseglet pakning)

Forpakninger

Produktet leveres som A + B:

Produktet leveres A + B + C i følgende satsstørrelse:

Enhet	Base A	Herder B	Filler C
20,6 kg	8,9 kg	2,7 kg	9,0 kg

Filler C leveres også i følgende størrelser: 11,2 kg / 13,9 kg / 15,0 kg

PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.