

---

## ProTop 1000

### Описание на продукта

ProTop 1000 е двукомпонентно свързващо вещество на епоксидна основа.

### Област на приложение

ProTop 1000 се използва като грунд, свързващо вещество (за ремонти и приложения на основния слой), но не и като покритие.

### Заобикаляща среда

ProTop 1000 не съдържа разтворители и практически няма миризма при употреба. Това е незапалим продукт. Следвайте съответните указания на Националния съвет по здравословни и безопасни условия на труд.

### Съотношение на смесване

A:B 2.5:1 Тегловно  
A:B 2.3:1 По-обем

### Работна температура

Препоръчителната температура на въздуха е 15-25 ° C. Най-ниската температура на основата да е 10°C.

Температурата на основата трябва винаги да е 3 ° C над точката на оросяване по време на нанасяне и втвърдяване.

### Време на полагане / време на експлоатация

Смесеният продукт трябва да се използва в рамките на 30 минути при 18 ° C. При по-висока температура времето се скъсява.

### Време за втвърдяване

Може да бъде препокрита след 18 часа при 18 ° C

Може да се ходи след 18 часа при 18 ° C Продуктът е напълно закален след 5-7 дни.

### Цвят

прозрачен

### Съдържание на сухи вещества

Приблизително 100%

### Завършек

лъскав

### Плътност

Компонент А прибл. 1,13 кг /литър. Компонент Б прибл. 1,05 kg /литър. А + В приблизително 1,10 кг /литър.

### Съхранение

6 месеца неотворени

Температурата на съхранение трябва да бъде винаги между 5 ° C и 40 ° C. Да се пази от влага и влага / замърсители

---

### Опаковка

Продуктът се доставя в следните размери опаковки А +В

15 kg	(13.6 литра)	10.7 kg	4.3 kg
560 kg	(509 литра)	2 x 200 kg	160 kg
1400 kg	(1272 литра)	1000 kg	400 kg
2800 kg	(2545 литра)	2 x 1000 kg	800 kg

---

### ЛОС

Смесеният материал, готов за употреба, отговаря на изискванията на Директива 2004/42 / ЕО ("Директивата за летливи органични съединения в боите") - в Обединеното кралство "Наредби за летливи органични съединения в бои, лакове и буркани 2005".

Пределно допустима стойност на ЕС за тази категория продукти (кат. А / j), базирана на разтворител: 500 g / l (2010 г.).

---

### Маркировка "CE"

ProTop 1000 беше тестван като част от системата Peran STB (като грунд). Вижте Декларацията за ефективност за подробности.