

## Deckshield UV Topcoat

### Fisă Tehnică

#### Descrierea produsului:

Poliuretanic bicomponent colorat, rezistent UV și la lumina naturală.

#### Utilizări:

Utilizat ca parte a sistemului Deckshield, pentru a asigura un finisaj cu rezistență UV (recomandat pentru parcările exterioare expuse).

#### Mediu:

Deckshield UV Topcoat conține solvenți, asigurați o ventilație și/sau extracție corespunzătoare a aerului din spațiul de lucru. Pentru informații suplimentare, consultați Fișa de Securitate a produsului.

#### Raport de amestec:

2.2 parti componenta A se amesteca cu 1 parte componenta B, din greutate. 1.8 parti componenta A se amesteca cu 1 parte componenta B, din volum.

Adăugați toată cantitatea de întăritor B în Baza A. Amestecați componentele cu ajutorul unui mixer elicoidal, la turații reduse, pentru a evita înglobarea de aer în amestec.

#### Temperatura de aplicare:

Temperatura recomandată a stratului suport este cuprinsă între +15 - +25°C, dar nu mai puțin de +5°C.

Temperatura stratului suport trebuie să depășească "dew point" cu +3°C în timpul aplicării și întăririi.

Temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C în 24 de ore după aplicare.

#### Timpul de aplicare/timp de lucru:

Produsul amestecat trebuie aplicat în maxim 40 minute la o temperatură de +20°C.

La temperaturi ridicate, timpul de aplicare se scurtează drastic.

#### Timpul de maturare (la +20°C):

Fără amprentă după 8 ore, se poate reaplica după 16 ore.

Pietonabil după 16 ore.

Aplicare strat ulterior în maxim 24 de ore.

Întărire finală în 5 - 7 zile.

Umiditatea ambientală trebuie să fie cuprinsă între 30 și 80% UR în timpul aplicării și întăririi. Umiditatea ridicată în primele etape ale întăririi, poate cauza matuirea sau albirea suprafeței (blooming). Suprafața nu se acoperă sau se spală în primele 24 de ore după aplicare.

#### Culori:

Se regăsesc în fișa sistemului Deckshield Rapide.

#### Conținut corp solid:

Aprox. 68 % (din greutate)

#### Finisaj:

Lucios

**Densitate:**

Componenta A aprox. 1.3 kg/l

Componenta B aprox. 1.1 kg/l

A+B aprox. 1.2 kg/l.

**Depozitare:**

12 luni în ambalaje închise.

Temperatura de depozitare este cuprinsă între +5°C și +30°C.

A se proteja împotriva umezelii și a înghețului.

**Ambalare:**

Produsul este livrat A+B in urmatoarele ambalaje.

Set	Baza A	Întăritor B
10 kg (8.3 litri)	6.8 kg	3.2 kg

*Orice recomandare sau sugestie referitoare la utilizarea produselor realizate de Flowcrete UK Ltd., fie în literatura sa tehnică, fie ca răspuns la o anchetă specifică sau în alt mod, se bazează pe date considerate fiabile, totuși produsele și informațiile sunt destinate utilizării de către Clienții cu abilități și cunoștințe necesare în industrie și, prin urmare, este de datoria Clientului să se asigure de adecvarea produselor pentru uzul său specific și se consideră că Clientul a făcut acest lucru la propria sa discreție și risc.*